

CETOL® WP 567 BPD

5048-004001-XXX

sikkens

WOOD COATINGS



Toote kirjeldus

Wasserverdünnbare, lasierende, Imprägniergrundierung (flüssiges Holzschutzmittel) zum Schutz vor Bläue und Fäulnis, außen. - gebrauchsfertig eingestellt - tief eindringend - gutes Ablaufverhalten - farbgebend

Värvitoon

Laseeriv, värvitoonid nt värvitoonide kollektsioonist Joinery Color Classics. Kõiki lasuurvärvitoone saab omavahel segada. Üksikute lasuurtoonide optiline väljanägemine erinevatel aluspindadel ja erinevate kihi paksuste juures on erinev, sellepärast tuleb töödeldavale puidule teha proovikatmised. Keskmiselt kuni tugevalt pigmenteeritud lasuurtoonid on ilmastikukindlamad kui vähe pigmenteeritud värvitoonid. Värvitud kattekihid ei ole välitingimustes kasutamise jaoks sobivad.

Sidusaine liik

Acrylat Copolymer

Pigmenti baasil

Valguskindel, ilmastikukindlad lasuuripigmentid

Tihedus

Umbes 1,00 - 1,03 kg/l värvitoonist sõltuvalt

Pakend

5048-004001-208 - 20 L
5048-004001-828 - 1000 L

Töötlemine

Automaatne kastmine, voolav katmine, automaatne suletud pihustamine, käsitsi kastmine Harjamismasin
Töötlemise viskoossus on u. 11 sekundit DIN 4 mm või u. 23-25 sekundit ISO 3 mm materjali temperatuuriga 20 °C. Tahkeainesisaldus 11,2 mahuprotsenti ; 12.49 kaalu järgi

Töötlemistemperatuur

50 - 160 ml/m², sõltuvalt pealekandmismeetodist, puidu liigist ja imamisvõimest (täpsed väärtused tuleb kindlaks teha proovikatmise teel)

Lahjendamine

Nicht verdünnen

Töötlemistemperatuur

15 - 25 °C aluspinna jaoks, õhk ja materjal umbes 60 % relatiivse õhuniiskuse juures

Kuivamisaeg

Kuivatamine kell:	Normkliima 23 °C / 50 % relatiivse õhuniiskuse juures	Forsseeritud 40°C juures
Tolmukuiv	umbes 30 minutit	umbes 30 minutit
Ületöödeldav	umbes 4 - 6 tundi	Umbes 1 - 2 tundi

Kuivamine

Materjali kuivamine sõltub pealekantud kihi paksusest ja võib arvukate koostisainetega puiduliikide puhul ning samuti külma ja niiske ilmastiku tõttu viivituda. Tagage kuivamise juures alati piisav temperatuur ja õhuvahetus. Kui kuivamistingimusi ei järgida, siis ei ole võimalik välistada kattekihi kahjustusi.

Tööriistade puhastamine

Kohe pärast kasutamist veega, vajadusel lisada tavalist nõudepesuvahendit või ST 830-ga.

Ladustamine

Säilivusaeg (parim enne) avamata originaalmahutis on 2 aastat; ladustamistemperatuur +5 - +30 °C. Peale säilivusaja möödumist võib toode olla veel kasutuskõlblik, samas võivad toote omadused „värskest“ materjalist erineda. Seetõttu peab käitleja ladustamisaja ületanud materjali peale kandma eriti tähelepanelikult. Sulgege avatud mahuti korralikult! Ladustage jahedas, kuid külmumisohuta kohas. Katke sukelvannides asuv materjal hoolikalt kinni ja pöörake regulaarselt ümber.

Jäätmekäitlus

Andke jäätmekäitlusse ainult täielikult tühjendatud mahuti. Jäätmekäidelge materjalijäägid vastavalt kohalikele eeskirjadele. Sellele materjalile sobiv EL-jäätmekood on: 03 02 02

Ohutuskaart

Täiendavad andmed on toodud vastavalt 91/155/EMÜ nõuetele ohutuskaardil. www.sikkens-wood-coatings.com
Ohutuskaartide allalaadimised

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusel baseeruvad meie kogemustel ja katseseerial ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ja rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, iga juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtele. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2023-05-24 / 21

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH • Düsseldorf Str. 96 - 100 • 40721 Hilden • Saksamaa • www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/2

AkzoNobel

AN_20450_060919

Hoiatusjuhised

Enne kasutamist lugege identifitseerimis- ja tooteteavet. Järgige alati tavalisi kaitsemeetmeid, isegi kui töötate madala emissiooniga toodetega. Biotsiiditooted tuleb käsitseda ettevaatlikult. Kasutusprotsessid tuleb läbi viia suletud alal, mis asub läbilaskmatul kõval alusel, mahavoolu vältimiseks ja kogumissüsteemiga (nt kogumisvann). Mitte kasutada veekogude läheduses. Ärge laske tootel sattuda veekogudesse. Puidukaitsevahendid sisaldavad biotsiide, mis kaitsevad puitu parasiitide eest. Neid tohib kasutada ainult vastavalt juhiste ja lubatud kasutuseladel. Väärkasutamine võib olla tervisele kahjulik. Mitte kasutada puiduga, mis on otseselt kokku puutunud toiduainete või loomasöödaga. Seda tohivad kasutada ainult kvalifitseeritud ettevõtted. Töödeldud puidu ladustamine peab toimuma kas katte all koos paigaldatud taaskasutussüsteemiga (nt kogumisvann) või mitteläbilaskval kõval alusel ja kokku pandud, et vältida äravoolu, kui kogumissüsteem on paigaldatud (nt kogumisvann). Kandke toote pealekandmisel ja värskest töödeldud puidu käsitlemisel sobivat kaitseriietust (kombinesoonid, kindad, jalatsid). Vältige kombinesooni liigset saastumist. Kanda tuleb kaitsekombinesooni (vähemalt tüüp 6, EN 13034).

LOÜ-direktiiv

Selle toote EÜ piirväärtus (kat. A/f): 130 g/l (2010). See toode sisaldab max. 60 g/l VOC.

Soovitus kihi pealekandmiseks

Me ei soovita toodet kasutada valkjates, poolläbipaistvates värvsüsteemides, nagu "kattev-valge", kuna see võib põhjustada kollast värvimuutust.

Põhireeglid

Sikkensi katematerjalide kasutamisel peab puidu niiskuse olema 12 % ja 15 % vahel. Puidu valik, konstruktsioon ja pealekantavate kihtide paksus peavad vastama aktuaalsetele tehnilistele standarditele. Kõik horisontaalsed pinnad peavad olema lõigatud 15° kaldu ja kõikidel servadel peab olema vähemalt 2 mm raadiusega ümardus. Konstruktsiooni vee sissetungimise vältimiseks peavad vuugid ja lahtine otspuit olema kaetud. Aluspind peab olema kuiv, tolmu- ja rasvavaba. Samuti tuleb jälgida katematerjali valikut ja kasutamist, eelkõige värvitooni. Tumedaks toonitud kattekihid võivad välitingimustes põhjustada kõrgenenud pealispinna temperatuuri (kuni 80 °C).

Ette nähtud kasutamiseks tehnilistes tööstusettevõtetes. Kasutada eranditult Sikkens Wood Coatingsi poolt kooskõlastatud süsteemirakendustes.

Juhised

Siin toodud kattekihi ülesehitus on näitlik, teistsugused ülesehitused on võimalikud. Palun järgige vastavaid tehnilisi andmelehti ja nõudke süsteeminõustamist Sikkensi tootenõustaja poolt või tehases. Käitleja peab alati kontrollima kõikide pealekandmissüsteemiga kokkupuutuvate võõrainete (nt pahtililabidas, kleeplindid, tihendusained, puhastusvahendid jne) taluvust. Töötlemisel vahu tekkimise vältimiseks saab kasutada vahublokaatorit WV 890, doseerimise juures järgige vastavat tehnilist andmelehte.

Pealekantavad kihid

Impregneerimine	CETOL WP 5000-02
Vahekihi pealekandmine	Cetol WM 6900-02 / WM 6900-03
Kattekihiga katmine	Cetol WF 945 / WF 960 / WF 965 Cetol WF 9810-03-xx Rubbol WF 382 / WF 387 Rubbol WF 375 Rubbol WF 3300-03-20, Rubbol WF 3301-03-20 Rubbol WF 3310-03-xx, Rubbol WF 3311-03-xx

Wirkstoff

0,75 g/100 g Propinüülbutüülkarbamaatjood
Puidukaitsevahendid peavad olema registreeritud vastavalt BPR-ile. (BPR = Biotsiiditoodete määrus). Toimeained on teavitatud vastavalt juhiste EL 528/2012 ja vastama spetsifikatsioonile EN 599 siniplekkide ja mädaniku seente vastu.

Einbringmenge

Die Prüfung erfolgte in den Einbringmengen: 120 - 160 ml/m² bzw. 123 - 164 g/m² für Hölzer der Resistenzklassen 3-5

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiitõlgust. Need soovituselised baseeruvad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ja rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesetõestatavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, iga juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiit. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtele. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2023-05-24 / 21

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksamaa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

2/2