

Kodrin WV
458
0878-702001



sikkens
WOOD COATINGS

Produkta apraksts

Šuvju hermētikis uz ūdens bāzes gala virsmu aizpildīšanai konstrukciju šuvju zonā un nelielu koksnes plaisu aizpildīšanai koka logos un durvīs, nodrošinot aizsardzību pret mitruma iekļuvi, lietošanai ārpus telpām un telpās. - gandrīz nemaz neizdala specifisku smaku - ātri žūstošs - viegli uzklājama

Krāsas tonis

Balta

Saistvielas veids

Speciālā polimēru dispersija

Blīvums

apm. 1,30 kg/l

Apstrāde

Pēc starpslīpēšanas iespiest visās valējās šuvēs vai mazajās plaisās un pēc tam pārvilkst ar pirkstu. Šim nolūkam ieteicams izmantot vieglu aizsargcimdu vai uzpirksteni.

Patēriņš

Atkarībā no šuvju dziļuma apm. ml/lfd. V veida šuve, metrs

Atšķaidīšana

Gatava lietošanai. Neatšķaidiet.

Pārstrādes temperatūra

15 - 25 °C pamativirsmai, gaisam un materiālam pie apm. 60 % relatīvā gaisa mitruma

Žūšanas ilgums

Žūšana pie:	Normālos klimata apstākļos: 23 °C / 50 % relatīvais gaisa mitrums
Puteklus neuzņēmīga	apm. 30 minūtes
Pārstrādājama	apm. 1 stunda

žāvēšana

Materiāla žūšanas laiks ir atkarīgs no uzklātās kārtas biezuma, un tas var ieilgt, ja apstrādātais koksnes veids izdala ekstraktvielas un ir auksti un slapji laika apstākļi. Žūšanas laikā vienmēr jānodrošina pietiekama termoregulācija un gaisa apmaiņa. Neievērojot žūšanas nosacījumus, nevar tikt izslēgta bojājumu rašanās izveidotajā pārklājumā.

Instrumentu tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas noskalot ar ūdeni, vajadzības gadījumā tam pievienojot tirdzniecībā pieejamu trauku mazgāšanas līdzekli, vai ar ST 830.

Uzglabāšana

Minimālais derīguma termiņš (MDT) neatvērtā oriģinālajā iepakojumā ir 6 mēneši; uzglabāšanas temperatūra +5 - +30 °C.

Pēc MDT beigām produkts vēl var būt izmantojams, tomēr produkta išķībās var atšķirties no „svaigam” materiālam piemītošajām išķībām. Tāpēc pārstrādātājam materiālam, kura minimālais derīguma termiņš jau ir pagājis, uzklāšanas laikā jābūt išķībi uzmanīgam.

Atvērtu tvertni attkal cieši noslēgt! Glabāt vēsā un no saliedarbības aizsargātā vietā.

Utilizācija

Otrreizējai pārstrādei nodot tikai tukšas tvertnes bez materiāla paliekām. Materiāla paliekas utilizēt atbilstoši vietējiem noteikumiem. Šim materiālam atbilstīgais ES atkritumu kods ir: 08 01 12

Drošības datu lapa

Papildu dati drošības datu lapā saskaņā ar Direktīvu 91/155/EEK www.sikkens-wood-coatings.com Drošības datu lapu lejupielāde

Brīdinājuma norādes

Pirms lietošanas vienmēr izlasīt markējumu un informāciju par produktu. Parastie aizsardzības pasākumi jāievēro, pārstrādājot arī lakas/lazūras ar mazu kaitīgo vielu saturu.

GOS direktīva

Nav pakļauts markēšanas prasībai.

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarai. Brōsūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistīši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šīs ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikviena iespējamā atkāpe no ideālām darba apstākļiem ir mūsu klienta pārzīnā un var ietekmēt pielietošanas (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudit produktu un tā atbilstibū apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežas sniegs Jums nepieciešamo informāciju.

Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbilstību par piegādāto produktu izmantošanai uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās išķības un pielietojumu kādam līgumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniepta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbilstību par savu produktu izmantošanu, ko isteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vienādā. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2020-12-18 / 1

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vācija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/2

AkzoNobel

Kodrin WV 458



Ieteikums uzklāšanai

Hermetizējošā masa pēc pilnīgas grunts lakas nožūšanas un starpslīpēšanas tiek iepildīta tīrā, no putekļiem un taukvielām attīritā margas šuvē. Šai sakarā neizmantot ziepju sārmu. Pēc aizpildīto šuvju nožūšanas var tikt uzklāts nākamais starppārlājums un noslēdošais pārlājums.

Pamatnoteikumi

Use in

Norādes

Lūdzu, ievērojet atbilstīgajās tehniskajās datu lapās norādītos datus un lūdziet konsultāciju no Sikkens tirdzniecības pārstāvja vai rūpnīcā par sistēmas izmantošanu.

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brōšūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šīs ieteikumi balstās uz mūsu pierdzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikviena iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārzīnā un var ietekmēt pielietošanas (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produkta un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecīnāts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežas sniegs Jums nepieciešamo informāciju.

Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam līgumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniepta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaitoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko isteno klients, ievērojot Vispārejos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīga aktuāla tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2020-12-18 / 1

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vācija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

2/2

AkzoNobel