

Solido

(ICLA 211.57.15)

S-T230-15



Produktbeskrivelse	
Beskrivelse	2-komponent, solvent, klar PU-topcoat baseret på alkyd. Produktet er velegnet til parketgulvproduktion

Anvendelsesområde	
Beskrivelse	Næsten alle træmøbler til indendørs brug. Egner sig meget fint til formål, hvor der skal opnås en høj mekanisk modstandsdygtighed, som f.eks. på skriveborde eller arbejdsflader. Produktet kan bruges som flerlagslak til grundning og slutlak.

Produktdata	
Produktkode	S-T230-15
Pakningsstørrelse	5l 20 l
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	28 - 42
Faststoffer i % stamlak.	41.2 ± 1
Specifik vægt i kg/l ved 20°C	0.99 ± 1%
Holdbarhed - original bølge lukket	min. 2 år

Glansgrader		
Produktnummer	Glanstrin	DIN 67530 60° vinkel
S-T230-15	silkemat	45 ± 2 med 100% af hærder 15 ± 2 med 50% af hærder

Forbehandling Underlag		
	åbenporede lag	Grundning med egnet fyldgunder i Solido-serien.
	lukket pore lag	Luk porer med flere gange påføring med fyldgrunder i Solido-serien.
	Eksotiske træsorter / træsorter rige på indholdsstoffer Træ eller MDF i vådrum	Grundning med Solido S-IS130

Forarbejdning	
	Rør godt op!
	Bland og påfør produktet som anført under "Hærder, fortyndere, tilsætningsstoffer".

Hærder, fortyndere, tilsætningsstoffer		
	Hærdning	100% HPU 6215 (315.10)
	Fortynding	TPU 9304-S (910.73) langsom tørring
	Forarbejdningstid 20°C, 65% relativ luftfugtighed ved tilsætning af 10% TPU 9303-S	op til 4 timer

Påføring		
		
Sprøjtetryk (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Dysetørrelse (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Fortyndertilsetning (%)	10-20	10-20
Forarbejdningviskositet DIN 4 mm (sek.)	14 - 16	14 - 16
Påføringsmængde pr. applikation (g/m2)	110 - 140	110 - 140
Rækkeevne pr. påføring (m2/l)	5 - 7	5 - 7

Tørretid @ 20°C	
støvtør	fra 30 minutter
berøringstør	fra 1 time
kan slibes	fra 6 timer
kan stables	fra 24 timer

Særlige informationer
Produkt med 50% af hærder er ikke egnet til parketgulve.

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2022-10-06 / 11

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919