

## Quantum Q-T263-90



### Toote kirjeldus

|           |                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kirjeldus | Kahekomponentne akrülaadibaasil PU kõrgläikega läbipaistev lakk, lahustiga lahjendatav, valguskindel. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Kasutusala

|           |                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kirjeldus | Peaaegu kõikide puitmööblite jaoks siseruumides. Sobib eelkõige puitmööbli ja värvitud täisläikivatele suletud pooridega kvaliteetsetele pealispindadele. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Toote andmed

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Toote kood                            | Q-T263-90         |
| Mahuti suurus                         | 5l<br>20 l        |
| Tarneviskoossus DIN 4 mm (sek)        | 17 sec. ± 2       |
| Säilivusaeg - suletud originaalmahuti | vähemalt 2 aastat |

### Läikeaste

|              |            |                    |
|--------------|------------|--------------------|
| Toote number | Läikeaste  | DIN 67530 60° nurk |
| Q-T263-90    | täisläikiv | 92 ± 2             |

### Aluspindade eeltöötlus

|  |                                         |                                                                                         |
|--|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Töötlemata puitpinnad                   | Sulgege poorid Quantum täitekrundi, nt Q-IS160 või Q- S170 mitmekordsel pealekandmisel. |
|  | QuantumColor QC-T värvitud pealispinnad | lakkige ilma vahelihvimiseta 3 tunni kuni maks. 8 tunni möödumisel                      |

### Töötlemine

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Segage põhjalikult!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Segage ja kasutage toodet nii nagu on kirjeldatud alalõigus "Kõvendi Vedeldi Lisandid". Lakkimise ja kuivamise ajal tuleb vältida tolmu pealelangemist. Kõrgläikeefekti parendamiseks ning samuti poleerimise ettevalmistamiseks tuleb pealispinnad üle öö kuivamise järel lihvpaberiga P800-1200 tasandada ning seejärel uuesti sama materjaliga katta. |

### Kõvendi Vedeldi Lisandid

|  |              |                                                            |
|--|--------------|------------------------------------------------------------|
|  | Kõvastumine  | 50% HPU 6300                                               |
|  | Lahjendamine | TPU 9300-F kiire kuivamine<br>TPU 9301-S aeglane kuivamine |
|  | Töötlemisaeg | kuni 4 tundi                                               |

### Applikatsioon

|                                       |           |           |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
|                                       |           |           |
| Pihustusrõhk (baari)                  | 1.5 - 2.0 | 110-130   |
| Düüsi läbimõõt (mm)                   | 1.4-1.8   | 0.18-0.23 |
| Töötlemisviskoossus DIN 4 mm (sek)    | 17        | 17        |
| Ühekordselt pealekantav kogus (g/m2)  | 80-120    | 80-120    |
| Kattevõime ühe töötsükli kohta (m2/l) | 6-10      | 6-10      |

### Kuivamisaeg @ 20°C

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| tolmukuiv     | alates 30 minutist |
| puutekuiv     | alates 2 tunnist   |
| transporditav | alates 16 tunnist  |
| lihvitav      | alates 14 tunnist  |
| poleeritav    | alates 2 päevast   |

### Katsestandardid

|  |                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DIN 68861/1B Keemilised mõjutegurid mööbli pealispindade puhul                                                                                                             |
|  | EN 71-3 Lahustuvate raskmetallide migratsioon                                                                                                                              |
|  | Üldine ehitusjärelvalve katsetunnistus madala tuleohtlikkuse kohta DIN 4102/B1 järgi raskestisüttivatel B1 testitud puitlaastplaatidel, sealhulgas ka spoonitud plaatidel. |
|  | Madala tuleohtlikkusega laevavarustust käsitleva direktiivi 2014/90/EL järgi.                                                                                              |
|  | Tox Control - vähese emissiooniga värvitud pealispindade märgis                                                                                                            |

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusel põhinevad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-08-24 / 2

#### EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksamaa ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919