Aqualit
(ICLA 100.07)
A-S130



Produktbeskrivelse	
Beskrivelse	Vannfortynnbar, lysekte forsegler på akrylatbasis. Valgfritt brukbar som 1K- eller 2K-produkt for store belastninger.

Bruksområde	
Beskrivelse	Nesten alle tremøbler innendørs. Optimalisert for påføring på vertikale flater.

Produktdata	
Produktkode	A-S130
Pakking størrelse	5l 20 l
Leveringsviskositet DIN 6 mm i sekunder	45 ± 10
Holdbarhet - originalbeholder lukket	minst 1 år
VOC-direktiv EU-grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 140 g/l (2010)	The unhardened product contains max. 81 g/l VOC. The hardened product contains max. 105 g/l VOC.

Forbehandling underlag		
	Ubehandlede treflater	P120, P150, P180
	Beisede treflater	slipes før beising
	Eksotiske/innholdsstoffrike tresorter Tresorter eller MDF i våtrom	Isoler med Aqualit A-IS180.

Bearbeiding	
	Rør grundig om!
	Bland og påfør produktet som beskrevet under "Herdere tynnere tilsetninger".

Herdere tynnere tilsetninger		
	Herding valgfritt	10% HWA 6001 (303.01)
	Fortynning	Ledningsvann
	Bearbeidingstid 20 °C, 65 % rel. luftfuktighet	til 4 timer (ved 2K-behandling)

Påføring		
Dysetrykk (bar)	1.5 - 2.0	60-90
Dysestørrelse (mm)	1.8-2.0	0.25-0.33
Tynnertilsetning (%)	5	5
Bearbeidingsviskositet DIN 4 mm (sekunder)	30-40	30-40
Påføringsmengde per påføring (g/m2)	100-140	100-140
Dekkevne (m2/l)	5 -7	5 -7

Tørketid @ 20°C	
støvtørr	etter 30 minutter
berøringstørr	etter 1 time
slipbar	från 6 timmar

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til overflatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse anbefalingene er basert på erfaringer og forsøksserier og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarsområde og kan ha en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter beste vitende.
AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feilfri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvaret for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden. Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egneteher for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en brukstekniskrådgivning eller opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre internettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2021-07-20 / 5

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_20450_060919