

Aqualit

(ICLA 200.12.05)

A-T220-05



Produktbeskrivelse	
Beskrivelse	Vannfortynnbar, en-komponent, lysekte klarlakkssystem på akrylatbasis.

Bruksområde	
Beskrivelse	Nesten alt treverk i innredningen. Produktet kan brukes som en flerlags-lakk som grunning og avsluttende lakking.

Produktdata	
Produktkode	A-T220-05
Pakking størrelse	5l 20 l
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sekunder	120 ± 10
Holdbarhet - originalbeholder lukket	minst 1 år
VOC-direktiv EU-grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 140 g/l (2010)	Dette produktet inneholder maks. 59 g/l VOC.

Glansgrader		
Produktnummer	Glansgrad	DIN 67530 60° vinkel
A-T220-05	dødmatt	5 ± 2

Forbehandling underlag		
	Ubehandlede treflater Gradert tresliping Slipestøv må fjernes grundig Børst grovporede tresorter	P120, P150, P180
	Beisede treflater	slipes før beising
	Ekstotiske/innholdsstoffrike tresorter Tresorter eller MDF i våtrom	Isoler med Aqualit A-IS180.
	Pigmentert toppstrøkoeverflater AqualitColor	Lakker etter 6 til maks. 24 timer uten mellomsliping.

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til overflatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse anbefalingene er basert på erfaringer og forsøksserier og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarsområde og kan ha en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter beste vitende. AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feifri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvar for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden. Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egnetheter for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning eller opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre nettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2021-07-20 / 7

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919
1/1

Bearbeiding	
	Rør grundig om!
	Bland og påfør produktet som beskrevet under "Herdere tynnere tilsetninger".

Herdere tynnere tilsetninger		
	Fortynning	Ledningsvann

Påføring		
Dysetrykk (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Dysestørrelse (mm)	1.8-2.0	0.25-0.28
Tynnertilsetning (%)	5-10	5-10
Bearbeidingsviskositet DIN 4 mm (sekunder)	40-50	40-50
Påføringsmengde per påføring (g/m2)	100-140	100-140
Dekkevne (m2/l)	5 -7	5 -7

Tørketid @ 20°C	
støvtørr	etter 30 minutter
berøringstørr	etter 2 timer
transportklar	etter 12 timer
slipbar	etter 4 timer

Forsert tørking	
Hviletid ved romtemperatur	15 minutter
Varmlufttørking ved 35°C	2 timer
Avkjøles ved romtemperatur	15 minutter