

Aqualit

(ICLA 200.12.20)

A-T220-20



Productomschrijving

Omschrijving Waterverdunbaar, eencomponentig, niet vergelend blankelak systeem op acrylaatbasis.

Toepassingsgebied

Omschrijving Vrijwel alle houtsoorten en plaatmaterialen in het interieur. Het product kan als meergelagenlak als grondering en als afwerklak worden ingezet.

Productgegevens

Productcode	A-T220-20
Containergrootte	5l 20 l
Afleverviscositeit DIN 4mm	120 ± 10
Houdbaarheid - Afgesloten originele verpakking	minstens 1 jaar
VOS-richtlijn EU grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 130 g/l (2010)	Dit product bevat max. 59 g/l VOC.

Glansgraden

Productnummer	Glansgraad	DIN 67530 60° hoek
A-T220-20	zijdemat	20 ± 2

Voorbehandeling Ondergronden

	Ruwe houtoppervlakken Stapsgewijze schuurbewerking. Schuurstof zorgvuldig verwijderen. Grofporige houtsoorten uitborstelen.	P120, P150, P180
	Gebeitste houtoppervlakken	Voor het beitsen schuren.
	Exotische / inhoudstofrijke houtsoorten Houtsoorten of MDF in vochtige ruimtes	Isoleren met Aqualit A-IS180.
	Kleurlakoppervlakken AqualitColor	na 6 uur tot max. 24 uur zonder tussen schuren aflakken.

Verwerking

	Temeljito pomiješati!
	Proizvod miješati i nanositi kao što je to opisano u odjeljku „Učvršćivač, razrjeđivač, dodaci“.

Verharder Verdunner Toevoegingen

	Verdunning	leidingwater
--	------------	--------------

Applicatie

Spuitdruk (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Spuitopening (mm)	1.8-2.0	0.25-0.28
Toegevoegde verdunner (%)	5-10	5-10
Verwerkingsviscositeit DIN 4 mm (sec.)	40-50	40-50
Opbrenghoeveelheid per laag (g/m ²)	100-140	100-140
Opbrengst per arbeidsgang (m ² /l)	5 - 7	5 - 7

Droogtijd @ 20°C

stofdroog	vanaf 30 min.
grijpdroog	vanaf 2 uur
transportabel	vanaf 12 uur
schuurbaar	vanaf 4 uur

Geforceerde droging

Rusttijd bij kamertemperatuur	15 minuten
Hete lucht droging bij 35°C	2 uur
Afkoelen bij kamertemperatuur	15 minuten

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie. Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheiden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-07-20 / 5