

Aqualit (ICLA 200.12.20) A-T220-20



Gaminio aprašymas

Apibūdinimas	Vandeniu skiedžiama, vienkomentė, negeltonuojanti lakavimo sistema akrilato pagrindu.
--------------	---

Taikymo sritis

Apibūdinimas	Beveik visų rūšių vidaus mediena ir medienos medžiagos. Gaminį galima naudoti kaip kelių sluoksnių laką gruntavimui ir baigiamajam padengimui laku.
--------------	---

Gaminio duomenys

Prekės kodas	A-T220-20
Talpyklos dydis	5l 20 l
Pradinė klampa DIN 4 mm, sek.	120 ± 10
Galiojimo trukmė – uždaryta originali tara	maž. 1 metai
LOJ direktyva Šio gaminio ES ribinė vertė (A/e kat.): 130 g/l (2010)	Šis gaminys turi maks. 59 g/l LOJ.

Blizgumo laipsniai

Gaminio numeris	Blizgumo lygis	DIN 67530 60° kampas
A-T220-20	pusiau matinis	20 ± 2

Pagrindo paruošimas

	Žaliavinės medienos paviršiai Laipsniškas medienos šlifavimas Kruopščiai pašalinti šlifavimo dulkes Medieną grubiomis poromis trinti šepetiu	P120, P150, P180
	Beicuotos medienos paviršiai	prieš beicuojant šlifuoti
	Egzotiška / turinti daug ekstraktų mediena Mediena arba MDF drėgnose patalpose	Izoliuoti naudojant „Aqualit A- IS180“.
	Dažyti paviršiai „AqualitColor“	po 6 valandų iki daugiausiai 24 valandų lakuoti be tarpinio šlifavimo

Paruošimas

	Gera išmaišyti!
	Gaminį maišyti ir užnešti, kaip nurodyta „Kietiklio ir skiediklio priedai“.

Kietiklio ir skiediklio priedai

	Skiedimas	Vandentiekio vanduo
--	-----------	---------------------

Užnešimo metodas

Purškimo slėgis (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Purškuko dydis (mm)	1.8-2.0	0.25-0.28
Skiediklio kiekis (%)	5-10	5-10
Darbinė klampa DIN 4mm (sek.)	40-50	40-50
Užnešamas kiekis (g/m ²)	100-140	100-140
Padengiamas plotas (m ² /l)	5 - 7	5 - 7

Tempo di essiccazione @ 20°C

sausas nuo dulkių	nuo 30 minučių
sausas paliesti	nuo 2 valandų
paruoštas transportuoti	nuo 12 valandų
slifuojamas	iki 4 valandų

Forsuotas džiovinimas

Ramybės laikotarpis kambario temperatūroje	15 minučių
Džiovinimas karštu oru esant 35 °C	2 valandos
Atvėsinti kambario temperatūroje	15 minučių

AkzoNobel Wood Coatings gaminiai skirti tik profesionalams ir gamybos įmonėms, turinčioms bazinių žinių apie cheminius / techninius gaminius, skirtus paviršiaus apdailai, bei jų naudojimą. Atmintinėse pateikiami apdorojimo nurodymai, paremti gaminių savybėmis, turi būti laikomi neįpareigojančiomis ir neužtikrinančiomis rekomendacijomis. Šios rekomendacijos paremtos mūsų patirtimi ir bandymais, jos skirtos padėti mūsų pirkėjams palengvinant jiems darbą. Mūsų pirkėjai yra atsakingi už bet kokią galimą nukrypimą nuo idealių darbo sąlygų, tai gali paveikti darbo rezultatą (galutinį). Tačiau šios rekomendacijos neatleidžia pirkėjo nuo pareigos tikrinti gaminius ir jų tinkamumą apdorojamam paviršiui, pageidautina, atliekant bandomąjį apdorojimą. Jei kiltų kokių nors abejonių dėl įsigytų gaminių naudojimo ar apdorojimo, mūsų medžiagų konsultantai bei naudojimo ir laboratorijų specialistai pakonsultuos remdamiesi savo turimomis žiniomis. Savaimė suprantama, AkzoNobel garantuoja nepriklausomą savo gaminių kokybę pagal konkrečias gaminio specifikacijas, tačiau atsakomybė už patiekto gaminio pritaikymą tenka išskirtinai pirkėjui. Jei mes aiškiai, raštu, nepadėtinome gaminio specialių savybių ir jo tinkamumo sutartyje numatytam naudojimui tikslui, mūsų turimomis žiniomis paremtos konsultacijos ar instrukcijos techniniais klausimais yra neįpareigojantys ir nieko neužtikrinantys. AkzoNobel prisiima atsakomybę už savo gaminių pritaikymą, kurį atlieka pirkėjas pagal bendrąsias pardavimo ir pristatymo sąlygas, su kuriomis buvo supažindintas pirkėjas. Šiuo metu galiojančią techninę atmintinę galima rasti mūsų interneto svetainėje. Pasirodžius naujam dokumento leidimui, ankstesnės techninės atmintinės nebegalioja. Redakcija: 2021-07-20 / 5