

Aqualit A-ST260-10



Productomschrijving

Omschrijving	Waterverdunbare trappenlak van de nieuwste generatie met natuurhout uitstraling op acrylaatbasis. Absoluut „kraakvrij“, crème- en vetbestendig, niet vergelend, met hoge mechanische belasting reeds bij toepassing als 1K. Als 2K-variant wordt de chemische bestendigheid, en ook de mechanische performance nogmaals verbeterd.
--------------	--

Toepassingsgebied

Omschrijving	Door zijn hoge vastestofgehalte, zijn kras- en slipvastheid is hij bij uitstek geschikt voor de afwerking van alle houttrappen, en ook alle mechanisch zwaarbelaste bouwdelen. Het product kan bij opleg-en ook bij ingelaten trappen als „kraakvrije“ lakafwerking worden ingezet.
--------------	---

Productgegevens

Productcode	A-ST260-10
Containergrootte	5l 20 l
Afleverviscositeit DIN 4mm	60 ± 5
Houdbaarheid – Afgesloten originele verpakking	minstens 1 jaar
VOS-richtlijn EU grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 130 g/l (2010)	Dit product bevat ongehard max. 50 g/l VOS. Dit product bevat gehard max. 82 g/l VOS.

Glansgraden

Productnummer	Glansgraad	DIN 67530 60° hoek
A-ST260-10	mat	10 ± 2

Voorbehandeling Ondergronden

	Ruwe houtoppervlakken Stapsgewijze schuurbewerking. Schuurstof zorgvuldig verwijderen. Grofporige houtsoorten uitborstelen.	P120, P150, P180
	Exotische / inhoudstofrijke houtsoorten of naar wens een sterkere aanvuuring	Isoleren met Aqualit A-IS180.
	Kleurlakoppervlakken AqualitColor	na 6 uur tot max. 24 uur zonder tussen schuren aflakken.

Verwerking

	Temeljito pomiješati!
	Proizvod miješati i nanositi kao što je to opisano u odjeljku „Učvršćivač, razrjeđivač, dodaci“.

Verharder Verdunner Toevoegingen

	Harding optioneel	5% HWA 6000
	Verdunning	TWA 9000-F of leidingwater
	Verwerkingstijd 20°C, 65% rel. luchtvochtigheid	tot 4 uur (alleen bij 2K verwerking)

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie. Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-07-20 / 5

Aqualit

Applicatie			
			
Spuitdruk (bar)	1.5 - 2.0	80-100	
Spuitopening (mm)	1.8-2.0	0.23-0.28	
Toegevoegde verdunner (%)	0-10	0-10	0-10
Verwerkingsviscositeit DIN 4 mm (sec.)	45	45	45
Opbrenghoeveelheid per laag (g/m ²)	100-120	100-120	80-100
Opbrengst per arbeidsgang (m ² /l)	6-7	6-7	10-12

Droogtijd @ 20°C	
stofdroog	vanaf 40 min.
grijpdroog	vanaf 90 minuten
transportabel	vanaf 12 uur
schuurbaar	vanaf 4 uur

Testnormen	
	DIN 68861/1B Chemische belastbaarheid van meubeloppervlakken
	EN 71-3 migratie van oplosbare zware metalen
	Slijtvastheid volgens DIN 68861 deel 2
	Slipvastheid R10 volgens BGR 181 en DIN 51130 onder toevoeging van 3% structuurpoeder fijn STP-F. * is aangevraagd

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.

Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-07-20 / 5