

## Easyfit E-S130



### Popis výrobku

|       |                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis | Jednokomponentní, rozpouštědlem ředitelný, transparentní plnicí základ na nitrocelulózové bázi. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Oblast použití

|       |                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis | Téměř každý dřevěný nábytek v interiéru. Optimalizovaný pro lakovací struktury s uzavřenými póry. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Údaje o výrobku

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Kód produktu                              | E-S130      |
| Velikost balení                           | 5l<br>20 l  |
| Viskozita při dodání DIN 4 mm             | 35 ± 2      |
| Trvanlivost v uzavřeném originálním obalu | min. 2 roky |

### Předběžná úprava podkladů

|  |                                                                                               |                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Neopracované dřevěné plochy                                                                   | P120, P150, P180                                          |
|  | Mořené dřevěné povrchy                                                                        | Před mořením obruste.                                     |
|  | Exotická dřeva / dřeva bohatá na obsahové látky<br>Dřeva nebo MDF desky ve vlhkých prostorách | Předtím izolovat s Quantum Q- IS160 nebo Solido S- IS130. |

### Zpracování

|  |                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | Důkladně zamíchejte!                                                           |
|  | Výrobek smíchejte podle popisu v části "Tvrdidlo Ředidlo Přísady" a aplikujte. |

### Tvrdidlo Ředidlo Přísady

|  |         |                             |
|--|---------|-----------------------------|
|  | Ředidlo | TNC 9100-M normální schnutí |
|--|---------|-----------------------------|

### Aplikování

|                                          |           |           |
|------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                          |           |           |
| Tlak pro stříkání (bar)                  | 1.5 - 2.0 | 110-130   |
| Velikost trysky (mm)                     | 1.6-2.0   | 0.23-0.28 |
| Přidání ředidla (%)                      | 5-10      |           |
| Viskozita zpracování DIN-4 mm (sek.)     | 25        | 35        |
| Množství nátěru v pracovním cyklu (g/m2) | 100-120   | 120       |
| Vydatnost (m2/l)                         | 6-9       | 8         |

### Doby schnutí @ 20°C

|                |             |
|----------------|-------------|
| Úplně suchý    | od 15 minut |
| Pevný na dotyk | od 30 minut |
| Brousitelné    | od 1 hodina |

### Zkušební normy

|  |                                                        |
|--|--------------------------------------------------------|
|  | Tox Control - pečť pro lakování s nízkým obsahem emisí |
|--|--------------------------------------------------------|

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezabývá odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí.

[Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2021-08-16 / 4

#### EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Německo ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919

1/1