



EasyfitColor (ICLA 151.21/01) EC-P330

Popis výrobku	
Popis	Jednokomponentní, rozpouštědlem ředitelné, bílé plnivo na nitrocelulózoové bázi.

Oblast použití	
Popis	Téměř každý dřevěný nábytek v interiéru. Optimalizovaný pro lakovací struktury s uzavřenými póry.

Údaje o výrobku	
Kód produktu	EC-P330
Velikost balení	20 kg 5 kg
Viskozita při dodání DIN 4 mm	78 ± 10
Trvanlivost v uzavřeném originálním obalu	min. 2 roky

Předběžná úprava podkladů	
Neopracované dřevěné plochy	P120, P150, P180
Exotická dřeva / dřeva bohatá na obsahové látky	Předtím izolovat s Quantum Q-IS160 nebo Solido S-IS130.

Zpracování	
	Důkladně zamíchejte!
	Výrobek smíchejte podle popisu v části "Tvrdidlo Ředidlo Přísady" a aplikujte.

Tvrdidlo Ředidlo Přísady	
Ředidlo	TNC 9101-M (950.02) normální schnutí

Aplikování			
Tlak pro stříkání (bar)	1.5 - 2.0	110-130	
Velikost trysky (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Přidání ředidla (%)	20 - 50	20 - 50	10-20
Viskozita zpracování DIN-4 mm (sek.)	14 - 20	14 - 20	20-30
Množství nátěru v pracovním cyklu (g/m ²)	140 - 160	140 - 160	140 - 160
Vydatnost (m ² /l)	4 - 5	4 - 5	6-7

Doby schnutí @ 20°C	
Úplně suchý	od 15 minut
Pevný na dotyk	od 50 minut
Brousitelné	od 4 hodin

Nucené sušení	
Čekací doba při teplotě interiéru	10 minut
Sušení horkým vzduchem při 40°C	15 minut
Sušení horkým vzduchem při 60°C	15 minut
Ochladit při teplotě interiéru	10 minut

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezabavuje odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí.

[Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2021-08-16 / 4