

AqualitColor

(ICLA 103.01/01)

AC-P330



Tuoteselostus

Kuvaus	Vesiohinteinen, valkoiseksi pigmentoitu filleri akrylaattipohjalla. Valinnaisesti käytettävissä 1K tai 2K-tuotteena korkeampaa kuormitusta varten.
--------	--

Käyttöalue

Kuvaus	AC-P330 1K:Tavanomaiset, vähän uuteaineita sisältävät puulajit ja -materiaalit (myös MDF) asuinalueella tavallisia vaatimuksia varten. AC-P330 2K: Lähes kaikki puukalusteet sisällä. Kaikkien tavallisten puulajien ja puumateriaalien pohjustamista varten. Soveltuu ihanteellisesti puuainesosien kuten myös kosteissa tiloissa käytetyn MDF:n eristämiseen.
--------	---

Tuotetiedot

Tuotekoodi	AC-P330
Astiakoko	20 kg 5 kg
Toimitusviskositeetti DIN 6 mm sekunnissa.	40 ± 5
Kestävyys - suljettu alkuperäisastia	Vähint. 1 vuosi
VOC-direktiivi Tämän tuotteen EU- raja-arvo (Kat. A/e): 130 g/l (2010)	Tämä tuote sisältää kovettumattomana enint. 61 g/l VOC. Tämä tuote sisältää kovettuna enint. 93 g/l VOC.

Alustan esikäsittely

	Karkeat puupinnat Porrastettu puun hionta Poista hiomapöly varovaisesti Harjaa huokoset puulajit	P120, P150, P180
	Muovikalvovävyt (esim. HPL tai melamiinihartsi) on hiottava perusteellisesti. Pohjustuskalvovävyjen on oltava puhtaita ja öljyttömiä tai silikonittomia.	P320 / P400

Käsittely

	Hämmennä huolellisesti!
	Tuote on sekoitettava ja levitettävä, kuten kohdassa "Kovetteen ohenteen lisäaineet" on kuvattu.
	Tuotteen saa levittää pohjustus- tai muovikalvovävyjen päälle vain kovettuna 2K-muunnoksena. Käytettäessä 2K-muunnoksena on huomioitava asianmukainen kovettuminen (katso kovetteen ohenteen lisäaineet) riittävän eristysvaikutuksen takaamiseksi.

Kovetteen ohenteen lisäaineet

	Kovettuminen valinnaisesti	10% HWA 6001 (303.01) painon mukaan 12% HWA 6001 (303.01) tilavuuden mukaan
	Ohentaminen	Vesijohtovesi
	Työstöaika 20°C, 65% suhteellinen ilmankosteus	2K:na 1 tunnin

Levitys

Ruiskupaine (bar)	1.5-3.0	110-130
Suutinkoko (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Ohenteen lisäys (%)	5 - 15	5 - 15
Työstöviskositeetti DIN 4mm (sek.)	100-140	120-140
Levitysmäärä/työkerta (g/m ²)	120 - 160	120 - 160
Riittoisuus per työvaihe (m ² /l)	5 -7	5 -7

Kuivumisaika @ 20°C

pölykuiva	30 minuutin jälkeen
Kosketuskuiva	1 tunnin jälkeen
hiottava	4 tunnin jälkeen
Pinottava	15 tunnin jälkeen

AkzoNobel Wood Coatingsin tuotteet valmistetaan vain ammattitaitoisille ja teollisille jalostajille, joilla on perustiedot kemiallisten/teknisten tuotteiden käytöstä pintakäsittelyssä. Ohjelehdissämme annetut tuotteiden käsittelyohjeet ovat ei-sitovia suosituksia, eivätkä ne muodosta mitään takuuta. Suositukset perustuvat kokemukseemme ja koesarjoihimme, ja niiden on tarkoitus helpottaa ja tukea asiakkaidemme työtä. Jokainen poikkeama ihanteellisista työolosuhteista kuuluu asiakkaidemme vastualueeseen ja voi vaikuttaa käytön (loppu-)tulokseen. Asiakas on siitä huolimatta velvollinen tarkistamaan tuotteen ja sen soveltuvuuden käsiteltävälle pinnalle, mieluiten testikäsittelyn avulla. Materiaalineuvojamme sekä käyttö- ja laboratorioteknikkomme neuvovat parhaansa mukaan kaikissa tuotteidemme käyttöön ja käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

AkzoNobel takaa luonnollisesti, että sen tuotteet ovat laadultaan moitteettomia kulloisenkin tuote-eritelmän mukaisesti, mutta toimitettujen tuotteiden käytöstä vastaa ainoastaan asiakas. Ellemme ole nimenomaisesti - kirjallisesti - taanneet tuotteiden erityisiä ominaisuuksia ja sopivuutta sopimuksella sovitun käyttötarkoitukseen, käytöntekninen neuvonta on aina ei-sitovaa, eikä se muodosta mitään takuuta, vaikka se tapahtuikin parhaan tiedon mukaan. AkzoNobel vastaa asiakkaiden tilaamien tuotteiden käytöstä yleisten myynti- ja toimitusehtojen mukaisesti, joihin tässä viitataan. Ajantasainen tekninen ohjelehti on saatavissa verkkosivuiltamme. Uuden version ilmestyttyä siihenastisten teknisten ohjelehtien voimassaolo umpeutuu. Stand: 2021-07-22 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

AqualitColor
(ICLA 103.01/01)

Kiihdytetty kuivatus	
Lepoaika huonelämpötilassa	15 minuuttia
Kuumailmakuivaus 35 °C:ssa	2 tuntia
Jäähdytys huonelämpötilassa	15 minuuttia

AkzoNobel Wood Coatingsin tuotteet valmistetaan vain ammattitaitoisille ja teollisille jalostajille, joilla on perustiedot kemiallisten/teknisten tuotteiden käytöstä pintakäsittelyssä. Ohjelehdissämme annetut tuotteiden käsittelyohjeet ovat ei-sitovia suosituksia, eivätkä ne muodosta mitään takuuta. Suositukset perustuvat kokemukseemme ja koesarjoihimme, ja niiden on tarkoitus helpottaa ja tukea asiakkaidemme työtä. Jokainen poikkeama ihanteellisista työolosuhteista kuuluu asiakkaidemme vastuualueeseen ja voi vaikuttaa käytön (loppu-)tulokseen. Asiakas on siitä huolimatta velvollinen tarkistamaan tuotteen ja sen soveltuvuuden käsiteltävälle pinnalle, mieluiten testikäsittelyn avulla. Materiaalineuvojamme sekä käyttö- ja laboratorioteknikkomme neuvovat parhaansa mukaan kaikissa tuotteidemme käyttöön ja käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

AkzoNobel takaa luonnollisesti, että sen tuotteet ovat laadultaan moitteettomia kulloisenkin tuote-eritelmän mukaisesti, mutta toimitettujen tuotteiden käytöstä vastaa ainoastaan asiakas. Ellemme ole nimenomaisesti - kirjallisesti - taanneet tuotteiden erityisiä ominaisuuksia ja sopivuutta sopimuksella sovittuun käyttötarkoitukseen, käytötekkinen neuvonta on aina ei-sitovaa, eikä se muodosta mitään takuuta, vaikka se tapahtuukin parhaan tiedon mukaan. AkzoNobel vastaa asiakkaiden tilaamien tuotteiden käytöstä yleisten myynti- ja toimitusehtojen mukaisesti, joihin tässä viitataan. Ajantasainen tekninen ohjelehti on saatavissa verkkosivuiltamme. Uuden version ilmestyttyä siihenastisten teknisten ohjelehtien voimassaolo umpeutuu. Stand: 2021-07-22 / 7

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919