

AqualitColor

(Aqua Surf 809)

AC-P374



Produktbeskrivelse

Beskrivelse Vandfortyndbar, hvidpigmenteret filler på acrylatbasis.

Anvendelsesområde

Beskrivelse Gængse træsorter med ringe træindholdsstoffer og træmateriale (også MDF) i boliger med normal belastning.

Produktdata

Produktkode	AC-P374
Pakningsstørrelse	20 l 1,000 l
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	55 ± 5
Faststoffer i % stamlak.	57 ± 2
Specifik vægt i kg/l ved 20°C	1.37 ± 0.04
pH-værdi	8 - 8.5
Holdbarhed - original bøtte lukket	min. 1 år
VOC-direktiv EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010)	Dette produkt indeholder maks. 38 g/l VOC.

Forbehandling Underlag

	Rå træflader. Trinvis træslibning. Fjern omhyggeligt slibestøv. Børst grovporede træsorter af.	P120, P150, P180
	Eksotiske træsorter / træsorter rige på indholdsstoffer Træ eller MDF i vådrum	Påfør først et lag med egnet isolerfiller fx AqualitColor AC- IP360 hærdeet.

Forarbejdning

	Rør godt op!
	Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer".

Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer

	Fortynding	ledningsvand
--	------------	--------------

Påføring

Sprøjtetryk (bar)	1.5-3.0	110-130
Dysetørrelse (mm)	1.6-2.0	0.23- 0.28
Fortyndertilsetning (%)	0-5	0-5
Forarbejdningviskositet DIN 4 mm (sek.)	50 - 60	50 - 60
Påføringsmængde pr. applikation (g/m ²)	70 - 100	70 - 100
Rækkeevne pr. påføring (m ² /l)	7 - 10	7 - 10

Tørretid @ 20°C

støvtør	fra 30 minutter
berøringsstør	fra 1 time
kan slibes	fra 2 timer

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-07-22 / 7