

AqualitColor

(Aqua Surf 809)

AC-P374



Описание продукта	
Описание	Водорастворимый наполнитель с белым пигментом на акрилатной основе.

Область применения	
Описание	Распространенные сорта древесины с небольшим содержанием компонентов древесины и древесные материалы (в том числе МДФ) в жилых помещениях с нормальной нагрузкой.

Характеристики продукта	
код продукта	AC-P374
Dimensiune recipient	20 l 1,000 l
Рабочая вязкость по DIN 4 мм (сек.)	55 ± 5
Твердые вещества в % базового лака	57 ± 2
Удельный вес в кг/л при 20 ° C	1.37 ± 0.04
Значение pH	8 - 8.5
Хранение в оригинальной закрытой таре	не менее 1 года
Директива о летучих органических соединениях Предельное значение ЕС для этого продукта (кат. A/e): 130 г/л (2010)	Продукт содержит макс. 38 г/л ЛОС.

Предварительная обработка Поверхности		
	Необработанные деревянные поверхности Ступенчатая древесная масса Тщательно удалить шлифовальную пыль Крупнопористую древесину очистить щеткой	P120, P150, P180
	Древесина экзотических пород/древесина с высоким содержанием компонентов. Древесина или МДФ для влажных помещений.	Необходимо сначала нанести подходящий изоляционный наполнитель, например AqualitColor AC-IP360 с отвердителем.

Продукция компании AkzoNobel Wood Coatings предназначена исключительно для профессиональных и промышленных переработчиков, обладающих базовыми знаниями об обращении с химическими веществами для облагораживания поверхности и об их применении. Приведенные в памятках указания по переработке для достижения расчетного качества считаются необязательными к соблюдению рекомендациями и не предоставляют никаких гарантий. Эти рекомендации основываются на нашем опыте и сериях испытаний; они призваны облегчить работу наших клиентов и стимулировать ее. Клиент самостоятельно несет ответственность за любое возможное отклонение от идеальных условий работы, которое может повлиять на (конечный) результат применения изделия. Это, тем не менее, не освобождает клиента от ответственности за проверку изделия и его применимости для поверхности, подлежащей обработке, желательным путем пробной обработки. При возникновении любых сомнений относительно обращения с приобретенным изделием или обработки с его помощью наши консультанты по материалам, а также специалисты по применению и лабораторным исследованиям добросовестно проконсультируют вас. Естественно, компания AkzoNobel гарантирует безупречное качество производимой продукции в соответствии с действующими техническими требованиями к продукции, однако ответственность за применение поставленной продукции лежит исключительно на клиенте. Если нами явно (в письменном виде) не гарантированы определенные характеристики или качества продукции в соответствии с определенной в договоре целью применения, то информация, переданная клиенту в ходе любых добросовестных консультаций или обучения по техническим вопросам, связанным с применением, не является обязательной к соблюдению и не дает никаких гарантий. Компания AkzoNobel несет ответственность за применение клиентами ее продукции в объеме действия Общих условий продаж и поставок, на что настоящим указывается клиенту. Соответствующую техническую памятку можно загрузить на наших веб-страницах. После появления нового издания предыдущие технические памятки становятся недействительными. По состоянию на: 2021-07-22 / 7

Применение	
	Тщательно перемешать!
	Смешать и нанести продукт как описано в разделе «Отвердитель - Разбавитель - Добавки».

Отвердитель - Разбавитель - Добавки		
	Разбавитель	Водопроводная вода

Нанесение		
Давление распыления (бар)	1.5-3.0	110-130
Размер сопла (мм)	1.6-2.0	0.23-0.28
Добавление разбавителя (%)	0-5	0-5
Рабочая вязкость по DIN 4 мм (сек.)	50 - 60	50 - 60
Расход наносимого продукта на один слой (г/м2)	70 - 100	70 - 100
Расход (м2/л)	7 - 10	7 - 10

Время высыхания @ 20°C	
сухой от пыли	от 30 минут
устойчивый к прикосновению	от 1 часа
Пригодный к шлифовке	от 2 часов