

Aqualit A-T280-90



Produkta apraksts

Apraksts	Ar ūdeni atšķaidāma, pret gaismas iedarbību izturīga divkomponentu poliuretāna caurspīdīga laka uz akrilāta bāzes pārklājumiem ar izteiktu spīduma efektu.
----------	--

Pielietojums

Apraksts	Gandrīz visas koka mēbeles iekštelpās. It īpaši celām koka mēbeļu virsmām un virsmām ar tonētu sedzošo krāsu ar augstu spīduma pakāpi un aizvērtām (slēgtām) porām.
----------	---

Produkta dati

Produkta kods	A-T280-90
Bundžas izmērs	5l
Piegādes viskozitāte DIN 4 mm sekundē.	42 ± 2
Glabāšanas termiņš - aizvērtā oriģinālā tvertne	min. 1 gads
GOS direktīva ES robežvērtība šim produktam (kat. A/e): 130 g/l (2010)	Šis produkts satur maks. 80 g/l GOS.

Spīduma pakāpes

Produkta numurs	Spīduma pakāpe	DIN 67530 60° leņķis
A-T280-90	ar augstu spīduma pakāpi	ar augstu spīduma pakāpi

Pamatvirsmu priekšapstrāde

	Neapstrādātas koka virsmas	Poras noslēgt, vairākas reizes uzklājot Aqualit A-IS180.
	Tonētu sedzošo krāsu virsmas AqualitColor	pēc 6 stundām līdz maksimāli 24 stundām nolakot bez starpslīpēšanas

Apstrāde

	Rūpīgi sakratīt vai samaisīt!
	Produktu samaisīt un uzklāt, kā aprakstīts sadaļā "Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas". Lakošanas un žūšanas laikā novērst putekļu nosēšanos. Lai uzlabotu spīduma efektu, kā arī sagatavotu virsmu pulēšanai, virsmas pēc nožūšanas pa nakti jānoslīpē ar slīpēšanas materiālu (graudainība P800-1200) un atkārtoti jāpārklāj ar to pašu materiālu. Veidojot pārklājumu ar AqualitColor, obligāti ir nepieciešamas divas Aqualit A-T280-90 kārtas.

Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas

	Cietināšana	20% HWA 6000
	Atšķaidīšana	10% krāna ūdens
	Dzīvotspēja (pēc samaisīšanas)	līdz 5 stundām

Uzklāšana

Izsmidzināšanas spiediens (bar)	1.5 - 2.0
Dīzes izmērs (mm)	1.2-1.4
Pievienojamais atšķaidītāja daudzums (%)	10
Darba viskozitāte DIN 4 mm (sek.)	42 ± 2
Patēriņš uz vienu klājumu (g/m2)	80-100
Patēriņš uz vienu klājumu (m2/l)	6-8

Žūšanas ilgums @ 20°C

putekļu neuzņēmīgs/-a	no 1 stundas
pieskāriensauss	no 2 stundām
gatavs/-a transportēšanai	no 16 stundām
slīpējams	no 8 stundām
pulējams	no 3 dienām

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikvienu iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietojuma (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs jums nepieciešamo informāciju. Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam līgumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2021-07-21 / 7

Aqualit

Testēšanas standarti

	DIN 68861/1B Ķīmiska iedarbība uz mēbeļu virsmām
	Prasība virtuves mēbeļu virsmām saskaņā ar standartu DIN 68930 attiecībā uz izturību pret klimata izmaiņām.

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikvienu iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārzinā un var ietekmēt pielietojšanas (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs Jums nepieciešamo informāciju. Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam ligumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2021-07-21 / 7

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vācija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919