

Aqualit

(ICLA 200.12.40)

A-T220-40



Produkta apraksts

Apraksts Ar ūdeni atšķaidāma, pret gaismas iedarbību izturīga vienkomponeņa caurspīdīgas lakas sistēma uz akrilāta bāzes.

Pielietojums

Apraksts Gandrīz visas koksnes un kokmateriāli iekšējās. Produktu var izmantot kā pašgruntējošu laku gruntēšanai vai arī kā nobeiguma laku.

Produkta dati

Produkta kods	A-T220-40
Bundžas izmērs	5l 20 l
Piegādes viskozitāte DIN 4 mm sekundē.	120 ± 10
Glabāšanas termiņš - aizvērtā oriģinālā tvertne	min. 1 gads
GOS direktīva ES robežvērtība šim produktam (kat. A/e): 130 g/l (2010)	Šis produkts satur maks. 59 g/l GOS.

Spīduma pakāpes

Produkta numurs	Spīduma pakāpe	DIN 67530 60° leņķis
A-T220-40	pusspīdīga	40 ± 2

Pamatvirsmu priekšapstrāde

	Neapstrādātas koka virsmas. Pakāpeniska koka slīpēšana. Rūpīgi notīrīt slīpēšanas laikā izveidojušos putekļus. Koksnes ar lielām porām notīrīt ar suku.	P120, P150, P180
	Beicētas koka virsmas	pirms beicēšanas noslīpēt
	Eksotiskas koku sugas / ekstraktvielas izdalošas koksnes Koksnes vai MDF mitrās telpās	Izolēšana ar Aqualit A-IS180.
	Tonētu sedzošo krāsu virsmas AqualitColor	pēc 6 stundām līdz maksimāli 24 stundām nolakot bez starpslīpēšanas

Apstrāde

	Rūpīgi samaisīt!
	Produktu samaisīt un uzklāt, kā aprakstīts sadaļā "Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas".

Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas

	Atšķaidīšana	krāna ūdens
--	--------------	-------------

Uzklāšana

Izsmidzināšanas spiediens (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Dīzes izmērs (mm)	1.8-2.0	0.25-0.28
Pievienojamais atšķaidītāja daudzums (%)	5-10	5-10
Darba viskozitāte DIN 4 mm (sek.)	40-50	40-50
Patēriņš uz vienu klājumu (g/m2)	100-140	100-140
Patēriņš uz vienu klājumu (m2/l)	5 - 7	5 - 7

Žūšanas ilgums @ 20°C

putekļu neuzņēmīgs/-a	no 30 minūtēm
pieskāriensauss	no 2 stundām
gatavs/-a transportēšanai	no 12 stundām
slīpējams	no 4 stundām

Forsētā žāvēšana

Nestrādes laiks telpas temperatūrā	15 minūtes
Žāvēšana ar karstu gaisu 35°C	2 stundas
Atdzišana telpas temperatūrā	15 minūtes

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtas norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikviens iespējams atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārzinā un var ietekmēt pielietojuma (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs jums nepieciešamo informāciju. Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifiskāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam līgumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2021-07-20 / 5