

Aqualit A-T260-10



Produkta apraksts

Apraksts	Ar ūdeni atšķaidāma, pret gaismas iedarbību izturīga caurspīdīgas lakas sistēma uz akrilāta bāzes. Pēc izvēles izmantojams kā vienkomponta vai divkomponentu produkts lielai noslodzei.
----------	---

Pielietojums

Apraksts	Gandrīz visas koksnes un kokmateriāli iekštelpās. Izmantojama kā bezkrāsaina pašgruntējoša laka vai tonēta sedzošā apdares sistēma ar AqualitColor.
----------	---

Produkta dati

Produkta kods	A-T260-10
Bundžas izmērs	5l 20 l
Piegādes viskozitāte DIN 4 mm sekundē.	40 ± 2
Glabāšanas termiņš - aizvērtā oriģinālā tvertnē	min. 1 gads
GOS direktīva ES robežvērtība šim produktam (kat. A/e): 130 g/l (2010)	Šis produkts necietinātā stāvoklī satur maks. 72 g/l GOS. Šis produkts cietinātā stāvoklī satur maks. 86 g/l GOS.

Spīduma pakāpes

Produkta numurs	Spīduma pakāpe	DIN 67530 60° leņķis
A-T260-10	matēts	10 ± 2

Pamatvirsmu priekšapstrāde

	Neapstrādātas koka virsmas. Pakāpeniska koka slīpēšana. Rūpīgi notīrīt slīpēšanas laikā izveidojušos putekļus. Koksnes ar lielām porām notīrīt ar suku.	P120, P150, P180
	Beicētas koka virsmas	pirms beicēšanas noslīpēt
	aizvērtu (slēgtu) poru pārklājumi	Poras noslēgt, vairākas reizes uzklājot Aqualit A-IS180 vai A- T260-_-.
	Eksotiskas koku sugas / ekstraktvielas izdalošas koksnes Koksnes vai MDF mitrās telpās	Izolēšana ar Aqualit A-IS180.
	Tonētu sedzošo krāsu virsmas AqualitColor	pēc 6 stundām līdz maksimāli 24 stundām nolakot bez starpslīpēšanas

Apstrāde

	Rūpīgi samaisīt!
	Produktu samaisīt un uzklāt, kā aprakstīts sadaļā "Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas".

Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas

	Cietināšana pēc izvēles	10% HWA 6000
	Atšķaidīšana	TWA 9000-F vai krāna ūdens
	Dzīvotspēja (pēc samaisīšanas) 20°C, 65% rel. gaisa mitrums	līdz 4 stundām (divkomponentu apstrādes gadījumā)

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikvienu iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietošanas (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs jums nepieciešamo informāciju. Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam ligumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2022-07-12 / 12

Aqualit

Uzklāšana		
		
Izsmidzināšanas spiediens (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Dīzes izmērs (mm)	1.8-2.0	0.25-0.28
Pievienojamais atšķaidītāja daudzums (%)	0-10	0-10
Darba viskozitāte DIN 4 mm (sek.)	40	40
Patēriņš uz vienu klājumu (g/m ²)	100-140	100-140
Patēriņš uz vienu klājumu (m ² /l)	5 -7	5 -7

Žūšanas ilgums @ 20°C

putekļu neuzņēmīgums/-a	no 40 minūtēm
pieskāriensauss	no 1 stundas
slīpējams	no 4 stundām
gatavs/-a transportēšanai	no 12 stundām

Īpašas norādes

Poliesteras lakas neklāt un nežāvēt temperatūrā, kas ir zemāka par 15°C.
Poliuretāna lakas iespējams uzklāt vienas darba dienas laikā bez starpslīpēšanas. Kad šis laiks ir pagājis, īsu brīdi pirms tālākās apstrādes nepieciešams veikt starpslīpēšanu, lai nodrošinātu nevainojamu saķeri.
Poliuretāna cietinātājus drīkst uzglabāt ne ilgāk kā 1 gadu noslēgtā oriģinālajā tvertnē vēsā un sausā vietā.
Apstrādājot poliuretāna cietinātājus, ievērot uz etiķetes sniegtos drošības norādījumus.
Produkts ir izturīgs pret peroksīdu un tāpēc izmantojams arī uz balinātām koka mēbeļu virsmām.

Testēšanas standarti	
	Vienkomponenta pielietojums: DIN 68861/1C Ķīmiska iedarbība uz mēbeļu virsmām Divkomponentu pielietojums: DIN 68861/1B Ķīmiska iedarbība uz mēbeļu virsmām
	EN 71-3 šķīstošu smago metālu migrācija
	DIN 53160 1. un 2. daļa, izturība pret siekalām un sviedriem
	Vispārīgās būvuzraudzības pārbaudes sertifikāts par vāju uzliesmojamību saskaņā ar standartu DIN 4102/B1 uz grūti uzliesmojošām, B1 pārbaudītām kokskaidu plātnēm, arī finierētām.
	Requirement for furniture surfaces in regards to their resistance to temperature changes
	CE marķējums Iespēja iegūt CE marķējumu bērnu rotaļlietām saskaņā ar standartu EN 71-9.
	Tox Control - zīmogs, kas apzīmē lakoju/krāsojumu ar zemu emisiju līmeni

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikviens iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietojuma (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs Jums nepieciešamo informāciju.

Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam ligumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2022-07-12 / 12

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vācija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919