

Aqualit A-PT260-45



Productomschrijving

Omschrijving Waterverdunbare 2K-PUR parketlak op acrylaatbasis, kleurloos voor zeer hoge mechanische belasting.

Toepassingsgebied

Omschrijving Het product is geschikt voor alle gangbare houtparketsoorten en kurk. Voor hoogste mechanische belasting in woon- en bedrijfsruimte. Ook geschikt voor het renoveren van vloeren en trappen.

Productgegevens

Productcode	A-PT260-45
Containergrootte	4.8 l 940 ml
Afleverviscositeit DIN 4mm	20 ± 2
Houdbaarheid – Afgesloten originele verpakking	minstens 1 jaar
VOS-richtlijn EU grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 140 g/l (2010)	Dit product bevat max. 90 g/l VOS.

Glansgraden

Productnummer	Glansgraad	DIN 67530 60° hoek
A-PT260-45	zijdeglanzend	45 ± 2

Voorbehandeling Ondergronden

	Aqualit parketgrond A-PS130 volgens het technisch productinformatieblad verwerken en schuren.	P120, P150
--	---	---------------

Verwerking

	Temeljito pomiješati!
	Product zoals onder „Verharder Verdunner Toevoegingen“ beschreven mengen en aanbrengen. Gebruikt een speciale parket roller. Het product in een verfblik gieten en nooit direct op de vloer gieten.

Verharder Verdunner Toevoegingen

	Harding	5% HWA 6000 Harder in de verpakking gieten en krachtig door elkaar schudden!
	Verdunning	niet noodzakelijk indien nodig leidingwater
	Verwerkingstijd	tot 2 uur

Applicatie

Verwerkingsviscositeit DIN 4 mm (sec.)	20
Opbrenghoeveelheid per laag (g/m ²)	70-125
Opbrengst per arbeidsgang (m ² /l)	8-15

Droogtijd @ 20°C

stofdroog	vanaf 40 min.
grijpdroog	vanaf 2 uur
schuurbaar	vanaf 6 uur
begaanbaar	vanaf 12 uur
Plaatsen van meubels	vanaf 24 uur
Vloerbedekking neerleggen	vanaf 7 dagen
Eerste vochtige reiniging	vanaf 1 maand

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie. Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-07-20 / 6

Aqualit

Testnormen	
	DIN 68861/1B Chemische belastbaarheid van meubeloppervlakken
	EN 71-3 migratie van oplosbare zware metalen
	Algemeen bouw- en woningtoezicht controlecertificaat betreffende de moeilijk ontvlambaarheid volgens DIN 4102/B1 op moeilijk ontvlambare, B1 geteste houtspaanplaat, ook gefineerd.
	Slijtvastheid volgens DIN 68861 deel 2
	Bouwproducten die overeenstemmen met de technische regels van het DIBT. Voor bouwcomponenten zoals parket, trappen etc. kan een CE-keur worden aangevraagd. AgBB toelating voor het gebruik op parket- en houtenvloeren volgens DIN EN 14342.
	Tox Control - Het keurmerk voor emissiearme laksystemen

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.

Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-07-20 / 6