

Aqualit

(ICLA 203.02.30)

A-PT240-30



Produktbeskrivelse

Beskrivelse	Vannfortynnbar 2K-PU parketlakk på akrylatbasis, fargeløs med svært høy mekanisk slitestyrke.
-------------	---

Bruksområde

Beskrivelse	Produktet er egnet for alle vanlige typer parkett og kork. For de høyeste mekaniske belastningene i boliger og forretningsbygg. Også egnet for oppussing av gulv og trapper.
-------------	--

Produktdata

Produktkode	A-PT240-30
Pakking størrelse	10 l
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sekunder	140 ± 10
Holdbarhet - originalbeholder lukket	minst 1 år
VOC-direktiv EU-grenseverdi for dette produktet (kat. A/i): 140 g/l (2010)	Dette produktet inneholder maks. 120 g/l VOC.

Glansgrader

Produktnummer	Glansgrad	DIN 67530 60° vinkel
A-PT240-30	halvblank	30 ± 2

Forbehandling underlag

	Foreta trinnvis sliping av tregulvets overflate alt etter tresort og leggemåte. Produktet kan som flerlags-lakk også brukes til grunning. Det kan også utføres en forhåndsgrunning med produktet Aqualit A-PS130.	P80 til maks. P120
	Eksotiske/innholdsstoffrike tresorter	Isoler med Aqualit A-IS180.

Bearbeiding

	Rør grundig om!
	Bland og påfør produktet som beskrevet under "Herdere tynnere tilsetninger". Bruk en lakkrull spesielt for parkett. Produktet fylles i et rullebrett/kar, det skal aldri helles direkte på gulvet.

Herdere tynnere tilsetninger

	Herdning	10% HWA 6001 (303.01)
	Fortynning	Ledningsvann
	Bearbeidingstid	til 2 timer

Påføring

Dysetrykk (bar)	1.5 - 2.0	60-90	
Dysestørrelse (mm)	1.8-2.0	0.25-0.28	
Tynnetilsetning (%)	5-10	5-10	5-10
Bearbeidingsviskositet DIN 4 mm (sekunder)	50-85	50-85	50-85
Påføringsmengde per påføring (g/m2)	90-120	90-120	90-120
Dekkevne (m2/l)	6-8	6-8	8-11

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til overflatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse anbefalingene er basert på erfaringer og forsøksserier og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarsområde og kan ha en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter beste vitende.

AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feilfri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvaret for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden. Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egnetheter for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning eller opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre nettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2021-07-19 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/2

Aqualit

(ICLA 203.02.30)

Tørketid @ 20°C	
støvtørr	etter 40 minutter
berøringstørr	etter 2 timer
slipbar	från 6 timmar
belastningsklar	etter 12 timer
Plassering av møbler	etter 24 timer
Legge på teppe	etter 7 dager
Første fuktige rengjøring	etter 1 måned

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til overflatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse anbefalingene er basert på erfaringer og forsøksserier og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarsområde og kan ha en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter beste vitende.

AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feilfri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvaret for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden. Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egnetheter for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning eller opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre nettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2021-07-19 / 7