RUBBOL® WP 177 BPD
5278-706001



Descriere produs

Produs diluabil cu apa,alb,gata de folosire,ca prim strat(agent de protectie a lemnului)cu protectie contra albastrelii,pentru constructii din lemn,la exterior. Produs foarte economic,fara depunere de pigment datorita formulei MOP. - Comportament bun la scurgere - inchidere buna a porilor - uşor de şlefuit

Nuanţă de culoare

Alb(laptos la prelucrare, alb dupa uscare)

Tip de liant

Combinaţie răşină acril-alchidică

Densitate

cca. 1,01 kg/l

Ambalaj

5278-706001-200 - 20 L
5278-706001-650 - 120 L

Prelucrare

Imersare automatizată, vopsire în reflux, pulverizare automatizată închisă, imersare manuală.
Maşină de fălţuit plăci
Vâscozitatea de prelucrare este de 11 secunde în paharul DIN de 4 mm sau de cca. 23 - 25 de secunde în paharul ISO de 3 mm la o temperatură a materialului de 20 °C.

Consum

50 - 160 ml/m2, în funcţie de procedura de aplicare, de tipul şi capacitatea de absorbţie a lemnului (valorile exacte trebuie determinate printr-un strat de acoperire de probă)

Diluant

Setat gata de utilizare. Nu diluați

Temperatură de prelucrare

15 - 25 °C pentru substrat, aer şi material la cca. 60 % umiditate relativă

Timp de uscare

Uscare la:	În condiţii normale de climă de 23 °C / 50% umiditate relativă.	Forţată la 40 °C
Eliminare praf	cca. 30 minute	cca. 30 minute
Poate fi vopsit ulterior	cca. 4 - 6 ore	cca. 1 - 2 ore

Uscare

Uscarea materialului este dependentă de grosimea stratului aplicat şi poate fi întârziată la aplicarea pe esenţe de lemn cu un conţinut bogat de extracte, precum şi de condiţiile de climă rece şi umedă. La uscare asiguraţi întotdeauna o temperatură şi un schimb de aer adecvate. În cazul în care condiţiile de uscare nu au fost respectate, nu pot fi excluse daune la stratul de acoperire.

Curăţarea uneltelor

Imediat după utilizare cu apă, eventual se adaugă detergent de curăţare a vaselor disponibil în comerţ sau cu ST 830.

Depozitare

Termenul de valabilitate în recipientele originale închise este de 2 ani; Temperatura de depozitare +5 - +30 °C. După expirarea termenului de valabilitate, produsul poate fi în continuare utilizat, deşi caracteristicile produsului pot diferi de materialul „proaspăt”. Prin urmare, prelucrătorul trebuie să aplice materialul cu termen de valabilitate depăşit cu atenţie deosebită.
Închideţi bine recipientele deschise! Depozitaţi în spaţii răcoroase, dar ferite de îngheţ.
Acoperiţi bine materialul aflat în cuva de imersare şi amestecaţi cu reguralitate.

Reciclare

Trimiteţi spre reciclare numai recipientele complet goale. Eliminaţi reziduurile de material conform reglementărilor locale. Un cod european al deşeurilor adecvat pentru acest material este: 03 02 02

Fişă cu date de securitate

Mai multe informaţii în fişa cu date de securitate în conformitate cu 91/155/CEE.
www.sikkens-wood-coatings.com Downloads Fişe cu date de securitate

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesionişti şi din mediul industrial, care au cunoştinţe de bază în manipularea şi utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafeţelor. Instrucţiunile de prelucrare specificate în fişe cu privire la pentru proprietăţi, trebuie prestată atenţie la recomandările care nu au caracter obligatoriu şi care nu oferă nicio garanţie. Aceste recomandări sunt bazate pe experienţele şi seriile noastre de încercări şi trebuie să uşureze şi să promoveze activitatea clienţilor noştri. Orice abatere de la condiţiile ideale de lucru este responsabilitatea clienţilor noştri şi poate afecta rezultatul (final) al aplicaţiei. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligaţia sa de a verifica produsul şi adecvarea acestuia pentru suprafaţa care trebuie tratată, de preferinţă printr-o prelucrare a unui eşantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziţionat, experţii noştri în materiale vă vor oferi cu bună-credinţă informaţii referitoare la tehnica de aplicare şi de laborator.
Bineînţeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproşabilă a produselor sale, în conformitate cu specificaţiile relevante ale produsului, deşi responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice şi adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credinţă, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informaţiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanţie. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienţii săi, în conformitate cu termenii şi condiţiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fişa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fişele cu date de securitate anterioare îşi pierd valabilitatea. Ediţie: 2024-02-01 / 8

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Germania ● www.akzonobel.com/wood

AN_20450_060919

RUBBOL® WP 177 BPD

Avertizări

Înainte de utilizare citiţi întotdeauna marcajele şi informaţiile privind produsul. Măsurile de protecţie uzuale trebuie respectate şi în cazul prelucrării lacurilor/emailurilor puţin poluante.
Utilizaţi bioacizii în condiţii de siguranţă.
Aplicarea trebuie efectuată într-un spațiu închis, pe o fundație dură impermeabilă, cu o bordură pentru a preveni scurgerile și un sistem de recuperare (de ex. bazin de colectare).
Nu se aplică în imediata apropiere a apelor. Lichidul nu trebuie să ajungă în canalizare. Conservanţii pentru lemn conţin substanţe active biocide pentru a proteja lemnul de dăunători. Acestea trebuie folosite numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare şi numai în domeniile de aplicare aprobate. În caz contrar pot apărea efecte nocive asupra sănătăţii.
Nu se utilizează la lemnul care vine în contact direct cu produsele alimentare sau hrana pentru animale. Se aplică numai de către ateliere de specialitate calificate.
Depozitarea lemnului tratat trebuie să se facă într-un spațiu acoperit, prevăzut cu un sistem de recuperare (de ex. bazin de colectare), sau cu materialul pe suporturi impermeabile și asigurat cu pereți despărțitori pentru a se preveni scurgerile, prevăzut cu un sistem de recuperare (de ex. bazin de colectare). Bazine de imersare sau de depozitare: Pentru bazinele metalice, recomandăm să se folosească numai table de oţel inoxidabile pentru de ex. V2A, în caz contrar apare riscul de coroziune.
La aplicarea produsului și la manipularea lemnului proaspăt tratat purtați îmbrăcăminte de protecție (salopetă, mănuși, încălțăminte). Evitați contaminarea excesivă a salopetei. Purtați o salopetă de protecție (cel puțin de tip 6, EN 13034).

Directivă COV

Valoare limită admisă de UE pentru acest produs (cat. A/d): 150g/l (2007) / 130g/l (2010). Acest produs conţine max. 50 g/l COV.

Reguli de bază

La aplicarea materialelor de acoperire Sikkens, umiditatea lemnului trebuie să fie între 12 % şi 15 %. Selectarea lemnului, a construcţiei şi a grosimii stratului aplicat trebuie să corespundă standardelor tehnice actuale. Toate suprafeţele orizontale trebuie tăiate oblic la 15 ° şi toate muchiile trebuie să aibă o rotunjire cu o rază de cel puţin 2 mm. Îmbinările şi lemnul tăiat perpendicular pe axul longitudinal şi neacoperit trebuie sigilate pentru a împiedica pătrunderea apei în construcţie. Substratul trebuie să fie curat, uscat şi fără urme de praf şi de grăsime. Selectarea şi aplicarea stratului de acoperire, în special culoarea, trebuie de asemenea luată în considerare Straturile de acoperire în culori închise pot ca în exterior să ducă la temperatură ridicată a suprafeţei (de până la 80 °C).

Destinat utilizării în unităţi comerciale tehnice. Utilizare exclusivă în recomandările de sistem aprobate de Sikkens Wood Coatings.

Indicaţii

Structura straturilor de acoperire menţionată aici are rol de exemplificare, alte structuri fiind posibile. Respectaţi fişele cu date tehnice relevante şi solicitaţi o consiliere profesională prin intermediul angajaţilor serviciului extern al firmei Sikkens Wood Coatings sau în unitatea de producţie.
Unele tipuri de lemn pot cauza modificări de culoare din cauza substanţelor extractive din lemn existente în mod natural. Acestea pot fi evitate prin utilizarea unui strat de bază şi a unei acoperiri intermediare izolante. Pentru aplicarea stratului urmator este necesara o slefuire intermediara.
În general, toate impurităţile care vin în contact cu sistemul de acoperire (de ex., spatulă, benzi adezive, materiale de etanşare, agent de curăţare etc.) sunt verificate de prelucrător cu privire la compatibilitate.
La prelucrare, pentru a preveni formarea de spumă se poate folosi antispumantul WV 888; pentru dozare, consultaţi fişa cu date tehnice corespunzătoare.

Structură sistem

Grunduire	Rubbol WP 177 BPD
Aplicare intermediară	Rubbol WM 270 Cetol WM 6900-03
Acoperire finală	Rubbol WF 382 / WF 387 Rubbol WF 3300-03-20 , Rubbol WF 3301-03-20 Rubbol WF 3310-03-xx , Rubbol WF 3311-03-xx

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesionişti şi din mediul industrial, care au cunoştinţe de bază în manipularea şi utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafeţelor. Instrucţiunile de prelucrare specificate în fişe cu privire la pentru proprietăţi, trebuie prestată atenţie la recomandările care nu au caracter obligatoriu şi care nu oferă nicio garanţie. Aceste recomandări sunt bazate pe experienţele şi seriile noastre de încercări şi trebuie să uşureze şi să promoveze activitatea clienţilor noştri. Orice abatere de la condiţiile ideale de lucru este responsabilitatea clienţilor noştri şi poate afecta rezultatul (final) al aplicaţiei. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligaţia sa de a verifica produsul şi adecvarea acestuia pentru suprafaţa care trebuie tratată, de preferinţă printr-o prelucrare a unui eşantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziţionat, experţii noştri în materiale vă vor oferi cu bună-credinţă informaţii referitoare la tehnica de aplicare şi de laborator.
Bineînţeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproşabilă a produselor sale, în conformitate cu specificaţiile relevante ale produsului, deşi responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice şi adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credinţă, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informaţiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanţie. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienţii săi, în conformitate cu termenii şi condiţiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fişa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fişele cu date de securitate anterioare îşi pierd valabilitatea. Ediţie: 2024-02-01 / 8

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Germania ● www.akzonobel.com/wood

AN_20450_060919

RUBBOL® WP 177 BPD

Substanţă activă

0,6 g/100 g Iodpropinil-Butilcarbamat
Agent de protectie a lemnului certificat BPD si RAL;Referinta RAL cu Nr. 1038 Certificat BAUA cu Nr.N-40659
Substanţa activă este notificată în conformitate cu Directiva 98/8/CE şi corespunde cerinţelor verificării EN 152.1 împotriva ciupercii cu pigment albastru.

Cantitate de aplicare

Studiile arata un consum de : 120-160 ml/m2 sau 123-164 g/m2 pentru esentele lemnoase din clasele de rezistenta 3-5

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesionişti şi din mediul industrial, care au cunoştinţe de bază în manipularea şi utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafeţelor. Instrucţiunile de prelucrare specificate în fişe cu privire la pentru proprietăţi, trebuie prestată atenţie la recomandările care nu au caracter obligatoriu şi care nu oferă nicio garanţie. Aceste recomandări sunt bazate pe experienţele şi seriile noastre de încercări şi trebuie să uşureze şi să promoveze activitatea clienţilor noştri. Orice abatere de la condiţiile ideale de lucru este responsabilitatea clienţilor noştri şi poate afecta rezultatul (final) al aplicaţiei. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligaţia sa de a verifica produsul şi adecvarea acestuia pentru suprafaţa care trebuie tratată, de preferinţă printr-o prelucrare a unui eşantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziţionat, experţii noştri în materiale vă vor oferi cu bună-credinţă informaţii referitoare la tehnica de aplicare şi de laborator.
Bineînţeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproşabilă a produselor sale, în conformitate cu specificaţiile relevante ale produsului, deşi responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice şi adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credinţă, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informaţiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanţie. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienţii săi, în conformitate cu termenii şi condiţiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fişa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fişele cu date de securitate anterioare îşi pierd valabilitatea. Ediţie: 2024-02-01 / 8

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Germania ● www.akzonobel.com/wood

AN_20450_060919