

# Kodrin WV 440 5000-003001

**sikkens**  
WOOD COATINGS



## Toote kirjeldus

Veepõhine vuugitihendusmass pooride sulgemiseks  
otspuidu piirkonnas, väli- ja sisetingimustes  
kasutamiseks. - vähese lõhnaga - kiiresti kuivav - kergesti  
töödeldav

## Värvitoon

Värvitu

## Sidusaine liik

Akrülaat

## Tihedus

Umbes 1,00 - 1,03 kg/l

## Töötlemine

Pihustamine , Pintseldamistlus

## Töötlemistemperatuur

Umbes 100 ml/m<sup>2</sup>

## Lahjendamine

Kasutusvalmis. Vajadusel max 5 % veega.

## Töötlemistemperatuur

15 - 25 °C aluspinna jaoks, õhk ja materjal umbes 60 %  
relatiivse õhuniiskuse juures

## Kuivamisaeg

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Kuivatamine<br>kell: | Normkliima 23 °C / 50 % relatiivse<br>õhuniiskuse juures |
| Tolmukuiv            | umbes 30 minutit                                         |
| Lihvitav             | Umbes 4 tundi                                            |
| Ületöödeldav         | Umbes 1 tund                                             |

## Kuivamine

Materjali kuivamine sõltub pealekantud kihi paksusest ja  
võib arvukate koostisainetega puiduliikide puhul ning  
samuti külma ja niiske ilmastiku tõttu viivituda. Tagage  
kuivamise juures alati piisav temperatuur ja õhuvahetus.  
Kui kuivamistingimusi ei järgida, siis ei ole võimalik  
välistada kattekihi kahjustusi.

## Tööriistade puhastamine

Kohe pärast kasutamist veega, vajadusel lisada tavalist  
nõudepesuvahendit või ST 830-ga.

## Ladustamine

Säilivusaeg (parim enne) avamata originaalmahutis on 18  
kuud; ladustamistemperatuur +5 - +30 °C.  
Peale säilivusaja möödumist võib toode olla veel  
kasutuskõlblik, samas võivad toote omadused „värsket“  
materjalist erineda.  
Sulgege avatud mahuti korralikult! Ladustage jahedas,  
kuid külmumisohuta kohas.

## Jäätmekäitlus

Andke jäätmekäitluse ainult täielikult tühjendatud  
mahuti. Jäätmekäidelge materjalijäägid vastavalt  
kohalikele eeskirjadele. Sellele materjalile sobiv EL-  
jäätmekood on: 08 01 12

## Ohutuskaart

Täiendavad andmed on toodud vastavalt 91/155/EMÜ  
nõuetele ohutuskaardil. [www.sikkens-wood-coatings.com](http://www.sikkens-wood-coatings.com)  
Ohutuskaartide allalaadimised

## Hoiatusjuhised

Lugege alati enne kasutamist märgistust ja  
tooteinformatsiooni. Ka vähese kahjulike ainete  
sisaldusega lakkide/lasuurvärvide puhul tuleb kinni  
pidada tavalistest kaitsemeetmetest.

## LOÜ-direktiiv

Ei ole märgistuskohustusega.

## Soovitus kihi pealekandmiseks

Otspuidu kattekiht kantakse peale kruntimist ja  
vahelihvimist. Peale kuivamist võib kaetud piirkondi  
kõikide Sikkensi vahe- või viimistluskattekihtidega  
vahetult üle katta.

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusel põhinevad meie kogemustel ja katseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist.

Enesetõrjetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, iga juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2020-04-07 / 1

## EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksamaa ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919

1/2

**AkzoNobel**

AN\_20450\_060919

## Põhireeglid

Sikkensi kattematerjalide kasutamisel peab puidu niiskus olema 12 % ja 15 % vahel. Puidu valik, konstruktsioon ja pealekantavate kihtide paksus peavad vastama aktuaalsetele tehnilistele standarditele. Kõik horisontaalsed pinnad peavad olema lõigatud 15° kaldu ja kõikidel servadel peab olema vähemalt 2 mm raadiusega ümardus. Konstruktsiooni vee sissetungimise vältimiseks peavad vuugid ja lahtine otspuit olema kaetud. Aluspind peab olema kuiv, tolmu- ja rasvavaba. Samuti tuleb jälgida kattematerjali valikut ja kasutamist, eelkõige värvitooni. Tumedaks toonitud kattekihid võivad välitingimustes põhjustada kõrgeenenud pealispinna temperatuuri (kuni 80 °C).

Ette nähtud kasutamiseks tehnilistes tööstusettevõtetes. Kasutada eranditult Sikkens Wood Coatingsi poolt kooskõlastatud süsteemirakendustes.

## Juhised

Palun järgige vastavaid tehnilisi andmelehti ja nõudke süsteeminõustamist Sikkensi tootenõustaja poolt või tehases.

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusel baseeruvad meie kogemustel ja katseseerialtel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, iga juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2020-04-07 / 1

### EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksamaa ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919

2/2