

Kodrin WV 442 6003073

sikkens
WOOD COATINGS



Produktbeskrivelse Vandfortyndbar, hvid spartelmasse til udligning af små fejl på grundede træflader, udvendigt og indvendigt. - hurtigtørrende - god træevne	Værktøjsrensning Straks efter brug rengørings værktøj med vand, i givet fald med tilsætning af gængst opvaskemiddel eller ST 830.								
Farvenuance Hvid	Opbevaring Mindsteholdbarheden i uåbnet originalbeholder er 6 måneder, opbevaringstemperatur +5 - +30 °C. Efter udløb af MHD kan produktet stadig være brugbart, dog kan produktegenskaberne adskille sig fra "friskt materiale". Derfor skal brugeren påføre "gammelt" materiale med særlig opmærksomhed. Anbrudte beholdere skal lukkes godt! Opbevares køligt men frostfrit.								
Bindemiddeltpe Acrylat	Bortskaffelse Kun helt tømte beholdere må recycles. Materialerester skal bortskaffes iht. de lokale bestemmelser. Egned EU-affaldsnøgle for dette materiale er: 08 01 12								
Pigmentbasis Titandioxid	Sikkerhedsdatablad Yderligere data i sikkerhedsdatabladet i henhold til 91/155/EØF www.sikkens-wood-coatings.com Downloads Sikkerhedsdatablade								
Densitet Ca. 1,7 kg/l	Advarselshenvisninger Træfugtigheden ved behandling med materialer fra Sikkens skal ligge på mellem 12 % og 15 %. Før brug skal mærkningen og produktinformationen gennemlæses. Også ved arbejdet med lakker/lasurer med få eller ingen skadelige stoffer, skal de sædvanlige beskyttelsesforanstaltninger overholdes.								
Forarbejdning Spartling med smalle eller brede spartler	VOC-direktiv Ikke mærkningspligtigt.								
Forbrug 100 - 150 ml/m ²	Anbefaling vedrørende lagpåføring Spartelmassen skal kun bruges til at lukke små skader så som søm- eller ormehuller eller små revner i træet. Undergrunden skal være ren, tør, fedtfri og bæredygtig. For tykt påførte lag i en arbejds gang tenderer til revnedannelse. Efter tørringen bør der foretages en mellemslibning, og derefter er det muligt at påføre et lag med alle dækkende produkter fra Sikkens.								
Fortynding Indstillet klar til brug. Fortynd ikke.	Grundregler Beregnet til brug i tekniske erhvervsvirksomheder og udelukkende i frigivne Sikkens-systemanbefalinger.								
Arbejdstemperatur 15 - 25 °C for undergrund, luft og materiale ved ca. 60 % rel. luftfugtighed									
Tørretid <table><tr><td>Tørring ved:</td><td>Standardklima: 23 °C / 50 % rel. luftfugtighed</td></tr><tr><td>Støvtør</td><td>ca. 30 minutter</td></tr><tr><td>Kan slibes</td><td>ca. 1 time</td></tr><tr><td>Kan genbehandles</td><td>ca. 1 - 2 timer</td></tr></table>	Tørring ved:	Standardklima: 23 °C / 50 % rel. luftfugtighed	Støvtør	ca. 30 minutter	Kan slibes	ca. 1 time	Kan genbehandles	ca. 1 - 2 timer	
Tørring ved:	Standardklima: 23 °C / 50 % rel. luftfugtighed								
Støvtør	ca. 30 minutter								
Kan slibes	ca. 1 time								
Kan genbehandles	ca. 1 - 2 timer								
Tørring Materialets tørring er afhængig af den påførte lagtykkelse og kan forsinkes på indholdsstofrige trætyper samt ved vådt/koldt vejrlig. Ved tørringen skal man altid sørge for tilstrækkelig temperering og luftudskiftning. Kan tørringsbetingelserne ikke blive overholdt, kan skade på opbygningen ikke udelukkes.									

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings- og anvendelses- og opbevaringsanvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2020-04-08 / 1

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

Kodrin WV 442

sikkens
WOOD COATINGS

Bemærk

Vær opmærksom på de passende Tekniske Datablade og bed konsulenten fra Sikkens om en systemrådgivning evt. på fabrikken.

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings- og anvendelses- anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egnetheder for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2020-04-08 / 1

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

2/2

AkzoNobel

AN_20450_060919