



Produktbeskrivelse		Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer		
Beskrivelse	Opløsningsmiddelholdig lysægte, godt dækkende kulørt laksystem med god fylde. Farveblandningssystem til fremstilling af utallige farvenuancer i henhold til Sikkens, RAL, NCS eller ud fra eget forlæg.		Hærdning	10% PUR 5085 eller 10% turbohærder TH
Anvendelsesområde			Fortynding	S 9004 normal tørring S 9029 langsom tørring
Beskrivelse	Næsten alle træmøbler til indendørs brug. Egner sig ideelt i opbygning med produkterne Wigranit® WIG/F eller Wigranit® 2K-PUR isolerfiller IF. Produktet kan på grund af de gode isolerings- og fyldegenskaber anvendes på rå MDF (også i vådrum såsom badeværelser og køkkener) som grund- eller overtrækslak.		Forarbejdnings tid 20°C, 65% relativ luftfugtighed	op til 8 timer
Produktdata			mulige tilsætningsstoffer	10% ringfastkoncentrat RK
Produktkode	WNC-COLOUR	Påføring		
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	~ 65 afhængig af farvenuance			
Holdbarhed - original bøtte lukket	min. 2 år	Sprøjtetryk (bar)		
Forbehandling Underlag		Dysestørrelse (mm)		
Rå træflader	P180, P240, P320	Fortyndertilsætning (%)		
Eksotiske træsorter / træsorter rige på indholdsstoffer	Påfør Wigranit® 2K-PUR isolerfiller IF.	Forarbejdningsviskositet DIN 4 mm (sek.)		
MDF - uden fugtighedsindvirkning	Forbehandl med Wigranit® filler WIG/F til der opstår en lukket ensartet flade. Slutslibning af filleren med kornstørrelse P280-P320.	Påføringsmængde pr. applikation (g/m ²)		
MDF - med fugtighedsindvirkning	Forbehandl med Wigranit® 2K- PUR isolerfiller IF, indtil der opstår en lukket ensartet flade. Slutslibning af filleren med kornstørrelse P280-P320.	Rækkeevne pr. påføring (m ² /l)		
Forarbejdning		Påføringsmængde for IMOU/USCG pr. applikation (g/m ²) hærdet med PUR 5085		
Rør godt op!		Tørretid @ 20°C		
Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer".		støvtør	fra 15 minutter	
		berøringstør	fra 45 minutter	
		transportegnet	fra 12 timer	
		kan slibes	fra 2 timer	

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-07-16 / 7

Efterbehandling

Efter forudgående slibning med kornstørrelse P280-320 er det til enhver tid muligt med en efterbehandling med samme slags produkt. Til beskyttelse af den farvede lak samt til opnåelse af en bestemt glansgrad anbefaler vi påføring af et lag klarlak med vores lysægte systemer såsom Crystallit® eller Purolit. Til det formål lakeres det farvede laklag efter ca. 2 timer og op til maksimalt 8 timer uden mellemslibning med klarlakken. Hvis der kan ikke slutlakeres i dette tidsinterval, skal den farvede lak slibes og derefter påføres på ny.

Prøvningsstandarder

	DIN 68861/1B Kemisk belastning på møbeloverflader
	EN 71-3 migration af opløselige tungmetaller
	DIN 53160 Del 1 og 2 Sved- og spytægthed
	Almindeligt certifikat fra byggemyndighederne om svær brændbarhed i henhold til DIN 4102/B1 på svært brændbare, B1 certificerede træspånplader, herunder også finér.
	Svært brændbar i henhold til EN 13501 i opbygning med IF, WNC/farvenuance og CL 7, 8, 9, 0, TM og CL-H på MDF-materialer godkendt i henhold til EN 13501.
	Svært brændbar i henhold til direktiv om skibsudstyr MED 2014/90/EU.
	Tox Control – Mærket for emissionsfattige lakeringer
	Alle prøvningsstandarder gælder ved blanding med standardhærder PUR 5085.

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings- og anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-07-16 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood