



Produktbeskrivelse		Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer	
Beskrivelse	Vandbaseret poleringspasta med fine korn til polering af højglansoverflader.	 ledningsvand	sprøjtes på overfladen efter behov.
Anvendelsesområde		Efterbehandling	
Beskrivelse	Til professionel polering af det vandbaserede Zweihorn® højglanssystem Duocryl 2K-højglansklarlak samt som anden, finere poleringspasta efter anvendelse med Højglans-slibepasta HSP på Zweihorn® opløsningsmiddelholdige laksystemer.	Til at fjerne rester af poleringsmiddel kan det anbefales at anvende en blanding af 1 del fortynder S3 og 1 del vand fra hanen. Kom denne blanding på en ren, frugfri bomuldsklud eller sprøjt på med en sprayflaske og rengør fladen. Hvis poleringsresultatet stadig ikke er tilfredsstillende, kan der poleres en gang mere med samme produkt. Højglans-antisløv HAS kan anvendes til at fjerne et sidste slør samt små rester af poleringsmiddel. Hvis poleringsresultatet er tilfredsstillende, kan fladen gnides ind med Poleringsvand S68. Herved påføres en helt tynd silikoneholdig beskyttelsesfilm. Overfladerne er så mindre følsomme over for ridser og får en behagelig glat overflade. Følg det Tekniske Cirkulære for dette produkt.	
Produktdata			
Produktkode	HPP		
Pakningsstørrelse	1 kg		
Leveringsviskositet	pastøs		
Holdbarhed - original beholder	min. 1 år		
Forbehandling Underlag			
	Ved polering drejer det sig om en nedbrydende proces, derfor er en tilstrækkelig lagtykkelse til tørring af højglanslakken påkrævet. Ved det pågældende laksystem skal der iagttages en tilstrækkelig hviletid, inden fladen kan slibes og poleres. Alt efter laksystem skal der til polering slibes med korn P1200 til P2000, og poleringen kan foretages våd eller tør. Læs venligst det pågældende Tekniske datablad til det produkt, der skal poleres. Støv fladen af og rengør den inden poleringen. Opløsningsmiddelholdige højglanssystemer fra Zweihorn® skal først poleres med Højglans-slibepasta HSP for at opnå glans. Følg det Tekniske Cirkulære for dette produkt.		
Forarbejdning			
	Højglans-poleringspasta HPP forarbejdes med en roterende poleringsmaskine med et lammeskind. Først påføres pastaen på lammeskindet og fordeles manuelt jævnt over fladen uden polering. Start så poleringsprocessen i laveste omdrejningstal og øg langsomt. Før med let tryk poleringsmaskinen hen over fladen, sørg for at den hele tiden bevæges, således at fladen ikke bliver for varm. Fladen kan ligeledes afkøles med en vandspray under poleringen. Højglans-poleringspasta HPP kan kommes flere gange på fladen, til der er opnået et tilfredsstillende resultat. På mørke underlag kan produktet i sidste arbejdsgang behandles med en glat poleringsklud eller en vaflet poleringsklud.		

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vores kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-07-08 / 4