# Produit de garnissage des joints FK







## Caractéristiques

Description

Produit de garnissage des joints monocomposant diluable à l'eau pour combler les petites fissures et les joints sur des parquets en bois avant finition vernis. Empêche l'affaissement du vernis et réduit de ce fait le risque de collage latéral.

### **Domaine d'utilisation**

Description

Tous les parquets de tous les types de bois courants, en bois massif ou bien dotés d'une couche utile ponçable.

Informations produit	
Code produit	FK
Taille du conteneur	1 l 5l
Viscosité à la livraison DIN 4 mm	20 ± 2
Conservation avant ouverture	1 an minimum

## **Traitement préliminaire Supports**



Aspirer soigneusement le sol.	max.
procéder tout d'abord à un ponçage.	P120
Selon l'essence de bois et le type de pose,	jusqu'à
Parquets neufs non traités :	P80

Rénovation des parquets de bois déjà P80 Réaliser tout d'abord un ponçage jusqu'à P120 approfondi et éliminer entièrement l'ancienne couche de vernis. Aspirer max. soigneusement le sol.

## **Traitement**



Bien secouer ou remuer avant usage!



Réaliser un ponçage intermédiaire et récupérer la poussière de bois ainsi obtenu dans un récipient propre. En mélangeant le Produit de garnissage des joints FK avec de la farine de bois selon un rapport 2:1 à 5:1 (selon le type de bois), on obtient un mélange applicable à la spatule. Pendant le traitement il est possible d'ajouter de le Produit de garnissage des joints FK pour diluer. Répartir uniformément le mastic avec une spatule en acier inoxydable sur la surface du sol et combler toutes les petites fissures et fentes. Enduire le produit uniformément en veillant à ne laisser aucun surplus sur le sol. Si, lors du traitement, on voit apparaître d'autres fentes ou fissures suite au retrait de la couche, il est possible de renouveler l'application du mastic.

## Temps de séchage @ 20°C

Peut être poncé

à partir de 45 min.

#### Rénovation ultérieure

Après séchage, poncer à l'aide d'une ponceuse à disque et des disques abrasifs avec un grain P150. Si nécessaire, on peut répéter l'opération de masticage ou réaliser une couche de fond avec de l'Apprêt pour parquet monocomposant Unocryl UC-PG.

Les produits de la AkzoNobel Wood Coatings sont fabriqués exclusivement pour les utilisateurs professionnels et industriels ayant des connaissances de base quant à l'utilisation et au maniement de produits chimiques/techniques pour la structuration de surfaces. Les instructions d'application de nos produits figurant dans les fiches techniques sont données à titre de recommandations non contraignantes et ne sauraient constituer un engagement quelconque de notre part. Elles sont basées sur notre expérience ainsi qu'une série de tests et sont destinées à faciliter et optimiser le travail de nos clients. Tout écart éventuel par rapport aux conditions de travail idéales relève de la responsabilité de nos clients et peut avoir un effet sur le résultat (final). Ceci ne dispense toutefois pas l'acheteur de son obligation de s'assurer lui-même de l'aptitude de nos produits aux fins envisagées, de préférence par l'application du produit sur un échantillon. En cas de doute concernant le maniement ou l'application du produit acheté, nos experts du service technique ou de notre laboratoire vous renseigneront

Nous garantissons, bien entendu, une qualité irréprochable de nos produits conformément aux spécifications produits correspondantes. La responsabilité de l'application des produits fournis relève toutefois exclusivement de l'acheteur. Pour autant que nous n'ayons pas explicitement garanti par écrit les propriétés spécifiques et aptitudes des produits pour une utilisation spécifique définie par contrat, les conseils ou préconisations techniques, bien que donnés en toute bonne foi, ne sauraient être en aucun cas contraignants et ne constituent aucun engagement. AkzoNobel est responsable de l'utilisation de ses produits par ses clients conformément aux conditions générales de vente et de livraison auxquelles nous renvoyons par la présente. La version la plus récente de la fiche technique respective peut être consultée sur notre page web. Toute fiche technique mise à jour annule et remplace les précédentes. Mise à jour le: 2021-07-06 / 5

