

Unocryl 1K-vand parketgrunder UC-PG



Produktbeskrivelse		Påføring	
Beskrivelse	Vandfortyndbar 1-komponent parketgrunder til forberedelse af parketgulvet til den videre belægning med Unocryl 1K parketlak UC-P 8, 9 eller Duocryl 2K- PUR parketlak DC-P 8, 9. Produktet reducerer sidelimningen på parketgulvet og anbefales derfor i høj grad til grunding.		
Anvendelsesområde		Forarbejdningsviskositet DIN 4 mm (sek.)	20
Beskrivelse	Produktet er egnet til alle gængse træparketsorter og kork.	Påføringsmængde pr. applikation (g/m2)	70-125
Produktdata		Rækkeevne pr. påføring (m2/l)	8-15
Produktkode	UC-PG	Tørretid @ 20°C	
Pakningsstørrelse	1 l 5l	støvtør	fra 40 minutter
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	20 ± 2	berøringstør	fra 90 minutter
VOC-direktiv EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 140 g/l (2010)	Dette produkt indeholder maks. 90 g/l VOC.	kan slibes	fra 4 timer
Holdbarhed – original bøtte lukket	min. 1 år	Efterbehandling	
Forbehandling Underlag		Efter tilstrækkelig tørring behandles med en tallerkensliber og slibeskiver med kornstørrelse P150. Herefter påføres produkterne Unocryl 1K-vand parketlak UC-P 8, 9 eller Duocryl 2K-PUR vand parketlak DC-P 8, 9 i to lag.	
	Rå trægulvflader slibes trinvis alt efter træ- og udlægningsmetode.	Prøvningsstandarder	
	Eksotiske træsorter / træsorter rige på indholdsstoffer		Almindeligt certifikat fra byggemyndighederne om svær brændbarhed i henhold til DIN 4102/B1 på svært brændbare, B1 certificerede træspånplader, herunder også finér.
Forarbejdning			
	Rør godt op!		
	Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer". Anvend en speciel rulle til påføring på parket. Produktet kommer i et farvekar og må aldrig hældes direkte på gulvet.		
Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer			
	Fortynding	ikke påkrævet om nødvendigt ledningsvand	

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vores kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vores kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-07-13 / 5

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel