

SolidoColor (ICLA 210.12.99/01) SC-T450V-90



Opis produktu

Cechy Dwukomponentowy, rozpuszczalnikowy, kolorowy lakier poliuretanowy o wysokim połysku, z białym pigmentem, na bazie alkidów.

Zakres stosowania

Cechy Niemal wszystkie meble drewniane wewnątrz. Produkt jest zoptymalizowany do aplikacji pionowej. Idealne do stosowania z wypełniaczami serii SolidoColor lub QuantumColor.

Dane produktu

Kod produktu	SC-T450V-90
Rozmiar pojemnika	20 kg 5 kg
Lepkość podczas dostawy DIN 4 mm	120 ± 10
Zawartość substancji stałych w % w lakierze podstawowym	72.5 ± 1
Zawartość substancji stałych w % z utwardzaczem standardowym	53.5 ± 1
Ciężar właściwy w kg/l przy 20°C	1.38 ± 1%
Trwałość w zamkniętym pojemniku oryginalnym	ok. 2 lata

Stopień połysku

Numer produktu	Stopień połysku	DIN 67530, kąt 60°
SC-T450V-90	wysoki połysk	90 ± 2

Przygotowanie Podłoża

	Surowe drewno	P180, P240, P320
	Drewna egzotyczne / o dużej zawartości substancji dodatkowych Drewno lub MDF w wilgotnych pomieszczeniach	W połączeniu z Solido S-IS130 i wypełniaczem z serii SolidoColor. Można stosować również w połączeniu z wypełniaczem izolującym QuantumColor QC-IP350. Na końcu oszlifować wypełniacz z ziarnistością P400 - P600.
	Drewna i materiały drzewne MDF nienarażone na działanie wilgoci	Przygotować powierzchnię wypełniaczem z serii SolidoColor lub QuantumColor. Na końcu oszlifować wypełniacz z ziarnistością P400 - P600.

Nanoszenie

	Dokładnie wymieszać!
	Produkt mieszać i stosować zgodnie z opisem w „Utwardzacze Rozcieńczalniki Dodatki”.

Utwardzacze Rozcieńczalniki Dodatki

	Utwardzenie	100% HPU 6214 (315.99) Wagowo 140% HPU 6214 (315.99) Objętościowo
	Rozcieńczalnik	TPU 9304-S (910.73) wolne schnięcie
	Czas nanoszenia przy 20°C, wilgotności powietrza 65%	do 3 godziny

Produkty AkzoNobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one ułatwić i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdolności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień: 2021-08-28 / 6

SolidoColor

(ICLA 210.12.99/01)

Zastosowanie			
			
Ciśnienie natrysku (bar)	1.5-3.0		
Wielkość dyszy (mm)	1.4 - 1.6	0.18-0.23	
Dodatek rozcieńczalnika (%)	20 - 60	20 - 60	10 - 30
Lepkość podczas nanoszenia DIN 4 mm (s)	14 - 16	14 - 16	23 - 28
Gramatura powłoki na warstwę (g/m ²)	100 - 160	100 - 160	100 - 160
Wydajność na warstwę (m ² /l)	5 - 7	5 - 7	6-10

Czas schnięcia @ 20°C	
pyłosuchość	od 30 min
suchość w dotyku	po 3 godzin
zdatność do transportu	od 12 godzin
Można polerować	po 2-3 dniach

Suszenie wymuszone	
Czas pozostawienia w temperaturze pokojowej	10 minut
Suszenie gorącym powietrzem przy 40°C	30 minut
Suszenie gorącym powietrzem przy 60°C	30 minut
Schłodzić w temperaturze pokojowej	10 minut

Produkty AkzoNobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one ułatwić i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdatności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień: 2021-08-28 / 6