

Solido

(ICLA 211.81.20)

S-T220V-20



Produktbeskrivelse

Beskrivelse	2 komponent, opløsningsmiddel fortyndbar, klar alkyd baseret Polyuretan.
-------------	--

Anvendelsesområde

Beskrivelse	Næsten alle træmøbler til indendørs brug. åben eller lukket pore lakeringer Produktet er optimeret til vertikal påføring. Produktet anbefales som slutbehandling på en fyldgrunder i Solido-serien.
-------------	---

Produktdata

Produktkode	S-T220V-20
Pakningsstørrelse	20 l
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	80 ± 10
Faststoffer i % stamlak.	45.6 ± 1
Faststoffer i % inkl. standardhærdere	39.4 ± 1
Specifik vægt i kg/l ved 20°C	1.01 ± 1%
Holdbarhed - original bøtte lukket	min. 2 år

Glanstrader

Produktnummer	Glanstrin	DIN 67530 60° vinkel
S-T220V-20	silkemat	20 ± 2

Forbehandling Underlag

	åbenporede lag	Grundning med egnet fyldgrunder i Solido-serien.
	lukket pore lag	Luk porer med flere gange påføring med fyldgrunder i Solido-serien.
	Eksotiske træsorter / træsorter rige på indholdsstoffer Træ eller MDF i vådrum	Grundning med Solido S-IS130

Forarbejdning

	Rør godt op!
	Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer".

Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer

	Hærdning	50% HPU 6202 (310.84)
	Fortynding	TPU 9304-S (910.73) langsom tørring TPU 9201-M (910.33) normal tørring
	Forarbejdningsstid 20°C, 65% relativ luftfugtighed ved tilsætning af 20% TPU 9201-M	op til 3 timer

Påføring

Sprøjtetryk (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Dysetørrelse (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Fortyndertilsetning (%)	20	20
Forarbejdningsviskositet DIN 4 mm (sek.)	16 - 18	16 - 18
Påføringsmængde pr. applikation (g/m ²)	100-150	100-150
Rækkeevne pr. påføring (m ² /l)	5 - 7	5 - 7

Tørretid @ 20°C

støvtør	fra 20 minutter
berøringstør	fra 50 minutter
transportegnet	fra 6 timer

Forceret tørring

Hviletid ved rumtemperatur	20 minutter
Varmlufttørring ved 40°C	30 minutter
Varmlufttørring ved 60°C	30 minutter
Afkøl ved rumtemperatur	20 minutter

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egnetheder for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-08-26 / 3