


Speed SP-PF190



Productomschrijving

Omschrijving	2K poriënplamuur voor transparante, grote vlakken vullen houtporiën. Het product is niet vergelend en wordt met UV-licht (belichtingsveld of zonlicht) uitgehard.
--------------	---

Toepassingsgebied

Omschrijving	Bijna alle houtenmeubels in het interieur.
--------------	--

Productgegevens

Productcode	SP-PF190
Containergrootte	Set bestaat uit: 150 g component A (bindmiddel) 150 g component B (verharder)
Afleverviscositeit DIN 4mm	pasteus
Houdbaarheid - Afgesloten originele verpakking	minstens 2 jaar

Voorbehandeling Ondergronden

	Ruwe houtoppervlakken Stapsgewijze schuurbewerking. Schuurstof zorgvuldig verwijderen. Grofporige houtsoorten uitborstelen.	P120, P150, P180 Voor het aanbrengen van plamuur gronderen met Quantum Q-IS160.
	Houtsoorten en houtmaterialen	Voor het beitsen schuren.

Verwerking

	Grondig mengen! Tubes na gebruik direct weer afsluiten. Daarbij niet de afsluitdoppen verwisselen.
	Product met spatel, kwast of pluivrije doek aanbrengen en overschot grondig verwijderen. Het product moet zeer grondig eerst dwars en tot slot in de lengterichting van de houtnerf in de hout poriën ingewerkt worden.
	Gedurende de verwerking tegen direct zonlicht afschermen, om een voortijdige uitharding te voorkomen.

Verharder Verdunner Toevoegingen

	Mengverhouding: 1:1	150 g component A (bindmiddel) 150 g component B (verharder)
	Verwerkingstijd	tot 1 uur

Applicatie

Opbrenghoeveelheid per laag (g/m ²)	30-50
Opbrengst (m ² /300 g set)	6-10

Droogtijd @ 20°C

Uitdamptijden na het aanbrengen	Vervalt, omdat er geen oplosmiddel voorhanden is.
Belichtingstijd met belichtingsveld	vanaf 20 min.
Rusttijd voor de vervolgbewerking	vanaf 20 min.

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie. Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-08-29 / 8