

Speed SP-S191



Opis produktu

Cechy	Światłotrwwały, trzykomponentowy, poliuretanowy podkład bezbarwny, na bazie akrylanów, wyjątkowo szybko schnący, o skrajnie wysokiej zawartości substancji stałych. Produkt jest światłotrwwały i utwardzany światłem UV (stanowisko do naświetlania lub światło słoneczne). Dla tego produktu potrzebne jest specjalne wyposażenie. Proszę skonsultować się z właściwym doradcą AkzoNobel.
-------	---

Zakres stosowania

Cechy	Niemal wszystkie meble drewniane wewnątrz. Produkt został stworzony specjalnie, aby uzyskać na drewnie szlachetną, błyszczącą powłokę z zamkniętymi porami.
-------	---

Dane produktu

Kod produktu	SP-S191
Rozmiar pojemnika	5l
Lepkość podczas dostawy DIN 4 mm	30 ± 2
Trwałość w zamkniętym pojemniku oryginalnym	ok. 2 lata
Dyrektywa LZO Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat. A/j): 500g/l (2010)	Ten produkt zawiera maksymalnie 345 g/l VOC.

Przygotowanie Podłoża

	Surowe drewno Stopniowe szlifowanie drewna Dokładnie usunąć pył szlifierski Wyszczotkować drewno o dużych porach.	P120, P150, P180 Zasadniczo podłoże należy zaizolować wcześniej produktem Quantum Q-IS160. Po zaizolowaniu można wypełnić większe pory produktem Speed SP-PF190.
--	--	---

Nanoszenie

	Dokładnie wymieszać! Należy uważać, aby precyzyjnie odmierzyć ilość aktywatora.
	Stosować produkt, przestrzegając ściśle wszystkich parametrów, takich jak np. rozmiar dyszy, ciśnienie, odstęp, stosowana ilość itd.
	Podczas obróbki chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, aby zapobiec przedwczesnemu utwardzeniu.

Utwardzacze Rozcieńczalniki Dodatki

	Utwardzenie Aktywacja	Wagowo: 100 części SP-S191 100 części utwardzacza HSP 1 2 części aktywatora ASP 2 Objętościowo: 100 części SP-S191 100 części utwardzacza HSP 1 2,5 części aktywatora ASP 2
	Rozcieńczalnik	
	Czas nanoszenia	do 6 godzin

Zastosowanie

Ciśnienie natrysku (bar)	2.5-3.0
Wielkość dyszy (mm)	1,0-1,6
Lepkość podczas nanoszenia DIN 4 mm (s)	17 sek. ± 2
Gramatura powłoki na warstwę (g/m2)	80-120
Wydajność na warstwę (m2/l)	7 - 10

Czas schnięcia @ 20°C

Czas wietrzenia po lakierowaniu	od 10 minut
Czas na stanowisku do naświetlania	od 10 minut
Czas spoczynku przed dalszą obróbką	od 10 minut

Produkty AkzoNobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one ułatwić i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdolności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień: 2021-08-28 / 11

Speed

Normy	
	EN 71-3 migracja rozpuszczalnych metali ciężkich
	Ogólne świadectwo badania przeprowadzonego przez urząd nadzoru budowlanego, potwierdzające trudnozapalność zgodnie z DIN 4102/B1 na trudnozapalnych płytach wiórowych klasy B1, w tym płytach fornirowanych.
	Trudno zapalne zgodnie z Dyrektywa w sprawie wyposażenia morskiego MED 2014/90/UE.
	Wymagania dotyczące powierzchni mebli kuchennych zgodnie z DIN 68930 odnośnie odporności na zmienny klimat.
	Tox Control - Znak powłok lakierowych o niskiej emisji szkodliwych substancji

Produkty AkzoNobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one ułatwić i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.

AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdolności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień: 2021-08-28 / 11