

Solido

(ICLA 211.57.35)

S-T230-35



Produkta apraksts

Apraksts	Two-pack, solvent-thinnable, clear PU topcoat based on alkyd. The product is suitable for parquet flooring production
----------	---

Pielietojums

Apraksts	Gandrīz visas koka mēbeles iekštelpās. Ļoti labi piemērots objektiem, kuriem nepieciešams iegūt augstu mehānisko izturību, piemēram, rakstāmgaldiem vai darba virsmām. Produktu var izmantot kā pašgruntējošu laku gruntēšanai vai arī kā nobeiguma laku.
----------	---

Produkta dati

Produkta kods	S-T230-35
Bundžas izmērs	5l 20 l
Piegādes viskozitāte DIN 4 mm sekundē.	28 - 42
Cieti daļiņu īpatsvars % bāzes lakā	41.2 ± 1
Specifiskais svars kg/l pie 20°C	0.99 ± 1%
Glabāšanas termiņš - aizvērtā oriģinālā tvertne	min. 2 gadi

Spīduma pakāpes

Produkta numurs	Spīduma pakāpe	DIN 67530 60° leņķis
S-T230-35	pusspīdīga	60 ± 2

Pamatvirsmu priekšapstrāde

	vaļēju poru pārklājumi	Gruntēšana ar piemērotu gruntu laku no sērijas Solido.
	aizvērtu (slēgtu) poru pārklājumi	Poras noslēgt, vairākas reizes uzklājot sērijas Solido gruntu laku.
	Eksotiskas koku sugas / ekstraktvielas izdalošas koksnes Koksnes vai MDF mitrās telpās	Gruntēšana ar Solido S-IS130

Apstrāde

	Rūpīgi samaisīt!
	Produktu samaisīt un uzklāt, kā aprakstīts sadaļā "Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas".

Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas

	Cietināšana	100% HPU 6215 (315.10)
	Atšķaidīšana	TPU 9303-S (910.73) lēna žūšana
	Dzīvotspēja (pēc samaisīšanas) 20°C, 65% rel. gaiss mitrums pievienojot 10% TPU 9303-S	līdz 4 stundām

Uzklāšana

Izsmidzināšanas spiediens (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Dīzes izmērs (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Pievienojamais atšķaidītāja daudzums (%)	10-20	10-20
Darba viskozitāte DIN 4 mm (sek.)	14 - 16	14 - 16
Patēriņš uz vienu klājumu (g/m2)	110 - 140	110 - 140
Patēriņš uz vienu klājumu (m2/l)	5 - 7	5 - 7

Žūšanas ilgums @ 20°C

putekļu neuzņēmīgs/-a	no 30 minūtēm
pieskāriensauss	no 1 stundas
slīpējams	no 6 stundām
kraujams	no 24 stundām

Īpašas norādes

Product with 50% of hardener wont be suitable for parquet flooring . Furthermore, the gloss level will be reduced.

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikvienu iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietojšanas (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs jums nepieciešamo informāciju. Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam ligumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2022-06-29 / 10

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vācija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919