

AqualitColor AC-T450-30-BN00



Productomschrijving

Omschrijving	Waternverdundbare, niet vergelende, goed dekkend en goed vullend kleuralksysteem op acrylaatbasis. Optioneel als 1K of 2K product voor zware belasting inzetbaar. Kleurmenging voor de vervaardiging van ontelbare kleuren volgens Sikkens, RAL, NCS enz. of naar eigen voorbeeld.
--------------	--

Toepassingsgebied

Omschrijving	Vrijwel alle houtsoorten en plaatmaterialen in het interieur. Ideaal geschikt in opbouw met AqualitColor AC-IP360.
--------------	--

Productgegevens

Productcode	AC-T450-30-BN00
Containergrootte	18.4 kg 4.6 kg
Afleverviscositeit DIN 4mm	60-90 afhankelijk van kleur
Houdbaarheid – Afgesloten originele verpakking	minstens 1 jaar
VOS-richtlijn EU grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 130 g/l (2010)	Dit product bevat ongehard max. 95 g/l VOS. Dit product bevat gehard max. 117 g/l VOS.

Glansgraden

Productnummer	Glansgraad	DIN 67530 60° hoek
AC-T450-30-BN00	zijdeglanzend	30 ± 5

Voorbehandeling Ondergronden

	MDF – zonder inwerking van vocht	Net zolang met AqualitColor AC- IP360 voorbehandelen, totdat een gesloten, gelijkmatig oppervlak is ontstaan. Eindschuurbewerking van de vuller met korrel P280 – P320.
	MDF – met inwerking van vocht	Net zolang met AqualitColor AC- IP360 (gehard) voorbehandelen, totdat een gesloten, gelijkmatig oppervlak is ontstaan. Eindschuurbewerking van de vuller met korrel P280 – P320.

Verwerking

	Temeljito pomiješati!
	Proizvod miješati i nanositi kao što je to opisano u odjeljku „Učvršćivač, razrjeđivač, dodaci“.

Verharder Verdunner Toevoegingen

	Harding optioneel	10% HWA 6000
	Verdunning	TWA 9000-F of leidingwater
	Verwerkingstijd 20°C, 65% rel. luchtvochtigheid	tot 4 uur (alleen bij 2K verwerking)

Applicatie

Spuitedruk (bar)	1.5-3.0	110-130
Spuishopening (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Toegevoegde verdunner (%)	5-10	0-10
Verwerkingsviscositeit DIN 4 mm (sec.)	30	50
Opbrenghoeveelheid per laag (g/m ²)	100-120	100-120
Opbrengst per arbeidsgang (m ² /l)	6-7	6-7

Droogtijd @ 20°C

stofdroog	vanaf 40 min.
grijpdroog	vanaf 1 uur
schuurbaar	vanaf 4 uur
transportabel	vanaf 12 uur

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie. Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2022-07-08 / 7