

Solido (ICLA 111.81) S-S130V



Productomschrijving

Omschrijving	Tweecomponenten, oplosmiddelverdunbare PUR-vulgrond op alkydbasis.
--------------	--

Toepassingsgebied

Omschrijving	Bijna alle houtenmeubels in het interieur. Voor open- en geslotenporige toepassingen. Het product is voor de verticale applicatie geoptimaliseerd.
--------------	--

Productgegevens

Productcode	S-S130V
Containergrootte	20 l
Afleverviscositeit DIN 4mm	100 ± 10
Vastestofgehalte in % stamlak	45.0 ± 1
Vastestof in % incl. standaard harder	40.2 ± 1
Specifiek gewicht in kg/l bij 20°C	0.97 ± 1%
Houdbaarheid - Afgesloten originele verpakking	minstens 2 jaar

Voorbehandeling Ondergronden

	Ruwe houtoppervlakken	P120, P150, P180
	Gebeitste houtoppervlakken	Voor het beitsen schuren.
	Exotische / inhoudstofvrije houtsoorten Houtsoorten of MDF in vochtige ruimtes	Gronderen met Solido S-IS130

Verwerking

	Temeljito pomiješati!
	Proizvod miješati i nanositi kao što je to opisano u odjeljku „Učvršćivač, razrjeđivač, dodaci“.

Verharder Verdunner Toevoegingen

	Harding	50% HPU 6204 (315.90)
	Alternative harder	50% HPU 6202 (310.84) hogere vulkracht
	Verdunning	TPU 9304-S (910.73) langzame droging TPU 9201-M (910.33) normale droging
	Verwerkingstijd 20°C, 65% rel. luchtvochtigheid onder toevoeging van 20% TPU 9201-M	tot 2 uur

Applicatie

Spuitedruk (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Spuishopening (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Toegevoegde verdunner (%)	10-20	10-20
Verwerkingsviscositeit DIN 4 mm (sec.)	18-20	18-20
Opbrenghoeveelheid per laag (g/m²)	100-150	100-150
Opbrengst per arbeidsgang (m²/l)	5 - 7	5 - 7

Droogtijd @ 20°C

stofdroog	vanaf 15 minuten
grijpdroog	vanaf 40 min.
schuurbaar	vanaf 3 uur

Geforceerde droging

Rusttijd bij kamertemperatuur	10 minuten
Hete lucht droging bij 40°C	20 minuten
Hete lucht droging bij 60°C	20 minuten
Afkoelen bij kamertemperatuur	10 minuten

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie. Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-08-26 / 6