

Solido (ICLA 110.04) S-S130H



Produktbeskrivelse

Beskrivelse	To-komponent, løsemiddelfortynnbar PU forseglar på alkydbasis.
-------------	--

Bruksområde

Beskrivelse	Nesten alle tremøbler innendørs. For bruk ved åpne og porelukkende bruksområder. Produktet er optimalisert for påføring på horisontale flater.
-------------	--

Produktdata

Produktkode	S-S130H
Pakking størrelse	5l 20 l
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sekunder	40 ± 10
Faststoff i % baseprodukt	46.0 ± 1
Faststoffandel i % inkl. standard herder	39.7 ± 1
Tetthet i kg / l ved 20 ° C	0.98 ± 1%
Holdbarhet - originalbeholder lukket	min. 2 år

Forbehandling underlag

	Ubehandlede treflater	P120, P150, P180
	Beisete treflater	slipes før beising
	Eksotiske/innholdsstoffrike tresorter Tresorter eller MDF i våtrom	Grunning med Solido S-IS130

Bearbeiding

	Rør grundig om!
	Bland og påfør produktet som beskrevet under "Herdere tynnere tilsetninger".

Herdere tynnere tilsetninger

	Herding	50% HPU 6202 (310.84)
	Alternativ herder	50% HPU 6204 (315.90) høyere fyllevne 50% HPU 6211 (310.07) raskere gjennomherding
	Fortynning	TPU 9304-S (910.73) langsom tørking TPU 9201-M (910.33) normal tørking
	Bearbeidingstid 20 °C, 65 % rel. luftfuktighet ved tilsetning av 10% TPU 9201-M	til 2 timer

Påføring

Dysetrykk (bar)	1.5 - 2.0	110-130	
Dysestørrelse (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Tynnetilsetning (%)	10-20	10-20	10 - 15
Bearbeidingsviskositet DIN 4 mm (sekunder)	15 - 17	15 - 17	17 - 19
Påføringsmengde per påføring (g/m2)	100-140	100-140	100-140
Dekkevne (m2/l)	5 - 7	5 - 7	7 - 10

Tørketid @ 20°C

støvtørr	etter 25 minutter
berøringstørr	etter 40 minutter
slipbar	etter 4 timer

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til overflatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse anbefalingene er basert på erfaringer og forsøksserier og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarsområde og kan ha en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter beste vitende.

AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feilfri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvar for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden. Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egnetheter for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning eller opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre nettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2022-10-06 / 8

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/2

Solido

(ICLA 110.04)

Forsert tørking	
Hviletid ved romtemperatur	10 minutter
Varmlufttørking ved 40°C	20 minutter
Varmlufttørking ved 60°C	20 minutter
Avkjøles ved romtemperatur	10 minutter

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til overflatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse anbefalingene er basert på erfaringer og forsøksserier og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarsområde og kan ha en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter beste vitende.

AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feilfri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvaret for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden. Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egnetheter for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning eller opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre nettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2022-10-06 / 8