




# Naturtrend Holzdesign-Öl

## NHDO-10-NATURAL-WHITE NHDO-11- STONE-GREY NHDO-20-TEAK NHDO-30- MAHOGANY NHDO-60-WALNUT NHDO-70- BASALT-BLACK



Productomschrijving		Verwerking	
Omschrijving	Gepigmenteerd, diep indringende, oplosmiddelhoudende olie voor afwerking in kleur.		Grondig oproeren!
Toepassingsgebied		Applicatie	
Beschrijving	Bijna alle houtenmeubels in het interieur. De toepassing op vloeren en trappen in het interieur is mogelijk, wordt echter niet aanbevolen, omdat na gebruik „loopbanen“ kunnen ontstaan en het oppervlak gerenoveerd moet worden. Ook exotische en inhoudstofrijke houtsoorten kunnen zonder speciale voorbehandeling behandeld worden. Voor het gebruik op niet maatvastе bouwdeleп in de buitenlucht zoals vloeren, tuinmeubels, tuinhuisjes, schuttingen en balkonhekken.	Opbrengst per arbeidsgang (m2/l) dekkend (zonder afnemen)	6-8
		Opbrengst per arbeidsgang (m2/l) transparant (met afnemen)	8-15
Productgegevens		Droogtijd @ 20°C	
Productcode	NHDO-30-MAHOGANY NHDO-11-STONE-GREY NHDO-60-WALNUT NHDO-70-BASALT-BLACK NHDO-10-NATURAL-WHITE NHDO-20-TEAK	schuurbaar	vanaf 12 uur
Gemengde kleuren	10 Natuurwit	eerste, lichte belasting	vanaf 24 uur
Containergrootte	2.5 l 750 ml	Volledig belastbaar, beloopbaar	vanaf 7 dagen
Afleverviscositeit DIN 4 mm in sec.	20 ± 2	Inwerktijd met goede verzadiging	60 minuten
Houdbaarheid - Afgesloten originele verpakking	minstens 2 jaar	Nabehandeling	
Glans eenheden		Het product kan na droging en na aanschuren (meubels P320/P400, vloeren P240) opnieuw worden aangebracht. Als bescherming tegen slijtage van de pigmenten bevelen wij een afwerklaag aan met naturtrend projectolie NPO. Naturtrend oppervlakken moeten van tijd tot tijd nabehandeld worden. De benodigde producten vindt u onder de rubriek Reiniging & onderhoud. Is de slijtage teveel dan kan een nieuwe laag van hetzelfde product zinvol zijn.	
Productnummer	NHDO-10-NATURAL-WHITE	Bijzondere raadgevingen	
NHDO-20-TEAK	NHDO-30-MAHOGANY	Reiniging van de werktuigen met Naturtrend meubelreiniger NMR, Speciaal Intensiefreiniger IR, of terpentine vervanger.	
NHDO-60-WALNUT	NHDO-70-BASALT-BLACK	Testnormen	
Voorbehandeling Ondergronden			DIN 68861/1C Chemische belastbaarheid van meubeloppervlakken
	Ruwe houtoppervlakken Meubels	P180, P240, P320	

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.

Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2025-03-10 / 35