

DURACID COLOR T460

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

TÉCNOLOGIA

Curado ácido

TIPO DE PRODUCTO

Acabado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Quick drying 2K solventborne topcoat with a formaldehyde-free formula.

- aromatic < 1%
- formaldehyde-free
- moderate yellowing



COLOR

Base Neutra BN00/Base Blanca BW01

DCT460-2 - 4.6 KG
DCT460-4 - 5 KG

VIDA ÚTIL

24 meses en el
envase original sin abrir

CONDICIONES DE ALMACENAJE

Entre 15 y 25°C en condiciones limpias y secas.

CONTENIDO SOLIDO

BN00: 53% ± 1%
BW01: 62% ± 1%

DENSIDAD (PESO ESPECÍFICO)

BN00: Aprox. 1,03
BW01: Aprox. 1,33

VISSCOSIDAD DE ENTREGA

140 - 150 Viscosidad en la entrega DIN 4 mm (seg.)

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

Entre 20-25 °C para sustrato, aire y material a aprox. 55 % H.R.

ENDURECEDOR

HAC6404 10:1 en volumen

DILUIR

TAC9400-M; TAC9402-S

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicación con pistola airmix/airless, aplicación con pistola de alta/baja presión, cortina

APLICACIÓN

Viscosidad de aplicación DIN 4 mm (seg.)	25-30 seg DIN copa @ 23°C	25-40 seg DIN copa 4 @ 23 °C
Grosor de la Capa (g/m ²)	110	110

TIEMPO DE SECADO @ 20°C

Apilable	Al menos 10 horas
----------	-------------------

Los productos de AkzoNobel Wood Coatings se fabrican exclusivamente para el usuario profesional e industrial, el cual debe poseer conocimientos elementales acerca de la manipulación y uso de productos químicos/técnicos para acabados de superficies. Las indicaciones de uso facilitadas en las fichas técnicas para las características de nuestros productos, deben considerarse solamente recomendaciones sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. Estas recomendaciones se basan en nuestros ensayos y experiencias y su objetivo es facilitar y promover el trabajo de nuestros clientes. Cualquier posible divergencia de las condiciones de trabajo ideales es responsabilidad de nuestros clientes y puede tener consecuencias en el resultado (final) de la aplicación. No obstante, esto no exime al usuario de su obligación de verificar el producto y su idoneidad para las superficies a tratar, a ser posible mediante una prueba de aplicación. Para cualquier duda en cuanto a la manipulación o procesamiento del producto adquirido, nuestros especialistas en materiales, así como los técnicos de aplicación y de laboratorio les proporcionarán la información requerida según su leal saber y entender. Por supuesto AkzoNobel garantiza la calidad impecable de sus productos de acuerdo con las especificaciones de los productos correspondientes, no obstante la responsabilidad por el uso de los productos suministrados es exclusivamente del comprador. A menos que hayamos confirmado expresamente por escrito las propiedades específicas e idoneidad de los productos para un determinado uso previsto acordado en contrato, todo tipo de asesoramiento técnico o información de uso, si bien se realiza según nuestro leal saber y entender, se debe considerar siempre como un acto sin carácter vinculante y no representa garantía alguna. AkzoNobel se hace responsable del uso de sus productos por sus clientes de acuerdo con los términos de sus condiciones generales de venta y suministro que aquí se le indican al comprador. La ficha técnica más actualizada se puede consultar en nuestros sitios web. Con la publicación de una nueva versión de una ficha técnica, caduca la validez de la versión anterior vigente. Fecha de actualización: 2024-06-28 / 2

Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorf Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.
www.sikkens-wood-coatings.com

AkzoNobel