

QuantumColor QC-LOP340



Termékleírás

Leírás Átalakítja a Quantum / QuantumColor sorozat 2 komponensű PUR oldószertartalmú termékeit egy nagy kitöltő képességű, 2 komponensű PUR töltőanyaggá. Szintén a 2 komponensű PUR töltőanyag meghatározott színárnyalatban történő előállítására szolgál.

Alkalmazási terület

Leírás Majdnem az összes beltéri fabútor. Az összes elterjedt fajtája és fa alapanyag alapozásához. Vízeshelyiségekben alkalmazott MDF és magas járulékos anyag tartalmú fajták bevonásához javasoljuk a QuantumColor QC-IP350 alkalmazását.

Termékadatok

Termékkód	QC-LOP340
Kiszerelés	10 kg 20 kg-os göngyölegben
Szállítási viszkozitás	pasztaszerű
Eltarthatóság – zárt eredeti göngyöleg	legalább 2 év

Aljzatok előkezelése

	Nyers felfelületek Kis fokozatú facsiszolás Gondosan távolítsa el a csiszolóport A nagypórusú fákat ki kell kefélni	P120, P150, P180
	Fák vagy MDF vízeshelyiségekben	Izolálja előtte Quantum Q-IS160-nal vagy QuantumColor Q-IP350-nel.

Feldolgozás

	Alaposan keverje fel!
	A terméket a Térhálósítók Hígítók Adalékok szakaszban leírtak szerint keverje el és alkalmazza.
	A Quantum / QuantumColor sorozat 2 komponensű, nem megkötött PUR lakkmaradékait az előtöltött QC-LOP340 eredeti göngyölegben lehet a felső jelölésig gyűjteni. A felső jelölés elérése után alaposan keverje el, a kész keveréket térhálósítsa és alkalmazza.
	A QC-LOP340 előtöltött eredeti göngyöleget töltsse meg a felső jelölésig QuantumColor QC-T460-nel a választott színárnyalatban, vagy vegye ki a kívánt QC-LOP340 mennyiséget, és keverje el 1:1 arányban QuantumColor QC-T460-Színárnyalatnal, és keverje be alaposan. A kész keveréket hagyja térhálósodni, majd alkalmazza.

Térhálósítók Hígítók Adalékok

	A kész keverék térhálósodása	15% HPU 6300 térfogattól függően
	QC-LOP340 keverék Quantum / QuantumColor lakkmaradékokkal.	1 rész QC-LOP340 + 1 rész 2 komponensű, nem térhálósított PUR lakk
	Hígítás	TPU 9300-F gyors száradás TPU 9301-S lassú száradás
	Feldolgozási idő 20°C, 65% rel. páratartalom	4 óráig

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletssorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról.

Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorai termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-08-26 / 9

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/2

QuantumColor

Alkalmazás		
		
Szórónyomás (bar)	1.5-3.0	110-130
Fúvókaméret (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Hígító hozzáadása (%)	szükség szerint	szükség szerint
Feldolgozási viszkozitás DIN 4 mm (mp)	keveréktől függően változik	keveréktől függően változik
Műveletenként felvitt mennyiség (g/m ²)	120-200	120-200
Műveletenként kiadósság (m ² /l)	4-7	4-7

Száradási idő @ 20°C	
porszáráz	30 perc elteltével
tapintásálló	2 óra elteltével
csiszolható	6 óra elteltével

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletssorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról.

Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorit termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfeleléségre egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-08-26 / 9