AQUALIT PJF100

sikkens
WOOD COATINGS
INTERIOR

TECHNOLOGIE

Phase aqueuse

TYPE DE PRODUIT

Charge

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bouche-pores 1K en phase aqueuse pour parquet à séchage rapide à mélanger avec de la poussière de ponçage.

- Doit être mélangé avec de la poussière de ponçage (dernier ponçage intermédiaire)
- Séchage rapide
- Facile à utiliser
- Ferme les joints et les trous et réduit le collage latéral

COULEUR

Transparent

1 L

DURÉE DE CONSERVATION

12 mois

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver les boîtes hermétiquement fermées, dans un endroit bien aéré, avec une température contrôlée entre 10 et 30°C

TENEUR EN SOLIDE

34.4% ± 1%

DENSITÉ (POIDS SPÉCIFIQUE)

1,05 +/- 1%

PRÉPARATION DES SUBSTRATS

Planchers neufs non traités : Selon l'essence de bois et le mode de pose, un ponçage de base doit être effectué. Enlevez soigneusement la saleté du sol en aspirant.	P80 à max. P120
Rénovation de sols en bois déjà revêtus : Effectuez d'abord un ponçage de base pour éliminer complètement l'ancien film de laque. Enlevez soigneusement la saleté du sol en aspirant.	P80 à max. P120

PROCÉDÉ D'APPLICATION

Spatule

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Procéder à un ponçage intermédiaire et récupérer la poussière de bois obtenue dans un récipient propre. Mélanger Aqualit A-PJF100 et la farine de bois dans un rapport de 2:1 à 5:1 (selon le type de bois) afin d'obtenir un mélange applicable à la spatule. Pendant le traitement, Aqualit A-PJF100 peut être ajouté comme diluant. Utiliser une spatule en acier inoxydable pour appliquer uniformément le mélange préparé sur le sol et pour remplir toutes les petites fissures et joints. Appliquer le produit uniformément et ne laisser aucun excédent sur le sol. Si des fissures et des joints deviennent visibles pendant le traitement, le mélange peut être appliqué à nouveau à l'aide d'une spatule.

AkzoNobel