

**TECNOLOGIA**

Base aquosa

**TIPO DE PRODUTO**

Selante

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Selante transparente à base de água que pode ser usado como 1K ou 2K para melhorar o desempenho, com transparência muito boa.

- transparência muito boa
- boas propriedades antiderrapantes
- pode ser usado como mono ou bi componente (como bi componente terá um melhor desempenho)
- especializado para uso vertical
- resistente à luz

**COR**

Transparente

AS130-1 - 5 L  
AS130-2 - 20 L

**VALIDADE**

12 meses

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Manter as latas bem fechadas, em local bem ventilado, com temperatura controlada entre 10 e 30°C

**CONTEÚDO DE SÓLIDOS**

35.9% ± 1%

**DENSIDADE (PESO ESPECÍFICO)**

1,05 +/- 1%

**VISCOSIDADE DE ENTREGA**

45 ± 10 Viscosidade de entrega  
DIN 6 mm.

**PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO**

Superfícies de madeira crua.	P120, P150, P180
Superfícies de madeira tingida	Lixar antes de tingir
Madeira exótica / madeiras ricas em extrativos Madeira ou MDF em ambientes húmidos	Isolar com AIS180.

**ENDURECEDOR**

HWA 6001	10%	Até 1 hora	Endurecedor opcional
----------	-----	------------	----------------------



**DILUIÇÃO**

Água da torneira

**MÉTODO DE APLICAÇÃO**

Aplicação à pistola airmix/aieless, aplicação à pistola alta/baixa pressão

**APLICAÇÃO**

		
Pressão de aplicação (bar)	1.5 - 2.0	60 - 90
Tamanho do bico (mm)	1.8 - 2.0	0,25-0.33
Solvente a ser adicionado (%)	5	5
Viscosidade de trabalho DIN 4mm (seg.)	30-40	30-40
Espessura da camada (g/m <sup>2</sup> )	100 - 140	100 - 140

Os produtos da AkzoNobel Wood Coating são fabricados exclusivamente para o utilizador profissional, possuidor de conhecimentos elementares a nível do manuseio e da aplicação de produtos químico/técnicos para tratamento de superfícies. As instruções de processamento especificadas nas fichas técnicas referentes às características dos nossos produtos devem ser consideradas como recomendações não vinculativas e não fornecem qualquer tipo de garantia. Estas recomendações têm como base os nossos ensaios e experiências e devem facilitar e promover o trabalho dos nossos clientes. Qualquer possível desvio das condições de trabalho ideais é da responsabilidade dos nossos clientes e pode afetar o resultado (final) da aplicação. No entanto, tal não isenta o comprador da sua obrigação de verificar o produto, bem como a sua adequação em relação à superfície a ser tratada, de preferência através de um ensaio de aplicação. Em caso de dúvidas quanto ao manuseamento ou processamento do produto adquirido, os nossos conselheiros de material, bem como técnicos de laboratório e de aplicação poderão prestar-lhe todo o tipo de esclarecimentos requeridos de acordo com os seus melhores conhecimentos. A AkzoNobel garante, naturalmente, uma ótima qualidade dos seus produtos segundo as respetivas especificações do produto, no entanto, a responsabilidade em relação aos produtos entregues é exclusivamente do comprador. A menos que tenhamos confirmado por escrito as propriedades específicas e a adequação dos produtos para uma determinada finalidade contratualmente acordada, todo o tipo de assessoria técnica ou informação de utilização, apesar de fornecida de acordo com os nossos melhores conhecimentos, deve ser considerada não vinculativa e não fornece qualquer tipo de garantia. A AkzoNobel é responsável pela utilização dos seus produtos por parte dos seus clientes de acordo com as nossas condições gerais de venda e fornecimento, sobre as quais o comprador é advertido através do presente documento. A respetiva folha de dados técnicos mais recente pode ser consultada nas nossas páginas de Internet. A publicação de uma nova edição torna nula a validade das folhas técnicas que estavam vigentes. Versão: 2024-04-15 / 6  
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorf Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.  
[www.sikkens-wood-coatings.com](http://www.sikkens-wood-coatings.com)

# AQUALIT S130

**sikkens**

WOOD COATINGS

INTERIOR

## TEMPO DE SECAGEM @ 20°C

Seco (contra pó)	Pelo menos 30 minutos
Seco ao toque	Pelo menos 1 hora
Lixável	Pelo menos 6 horas

Os produtos da AkzoNobel Wood Coating são fabricados exclusivamente para o utilizador profissional, possuidor de conhecimentos elementares a nível do manuseio e da aplicação de produtos químico/técnicos para tratamento de superfícies. As instruções de processamento especificadas nas fichas técnicas referentes às características dos nossos produtos devem ser consideradas como recomendações não vinculativas e não fornecem qualquer tipo de garantia. Estas recomendações têm como base os nossos ensaios e experiências e devem facilitar e promover o trabalho dos nossos clientes. Qualquer possível desvio das condições de trabalho ideais é da responsabilidade dos nossos clientes e pode afetar o resultado (final) da aplicação. No entanto, tal não isenta o comprador da sua obrigação de verificar o produto, bem como a sua adequação em relação à superfície a ser tratada, de preferência através de um ensaio de aplicação. Em caso de dúvidas quanto ao manuseamento ou processamento do produto adquirido, os nossos conselheiros de material, bem como técnicos de laboratório e de aplicação poderão prestar-lhe todo o tipo de esclarecimentos requeridos de acordo com os seus melhores conhecimentos. A AkzoNobel garante, naturalmente, uma ótima qualidade dos seus produtos segundo as respetivas especificações do produto, no entanto, a responsabilidade em relação aos produtos entregues é exclusivamente do comprador. A menos que tenhamos confirmado por escrito as propriedades específicas e a adequação dos produtos para uma determinada finalidade contratualmente acordada, todo o tipo de assessoria técnica ou informação de utilização, apesar de fornecida de acordo com os nossos melhores conhecimentos, deve ser considerada não vinculativa e não fornece qualquer tipo de garantia. A AkzoNobel é responsável pela utilização dos seus produtos por parte dos seus clientes de acordo com as nossas condições gerais de venda e fornecimento, sobre as quais o comprador é advertido através do presente documento. A respetiva folha de dados técnicos mais recente pode ser consultada nas nossas páginas de Internet. A publicação de uma nova edição torna nula a validade das folhas técnicas que estavam vigentes. Versão: 2024-04-15 / 6  
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorf Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.

[www.sikkens-wood-coatings.com](http://www.sikkens-wood-coatings.com)

**AkzoNobel**