AQUALIT S130

sikkens
WOOD COATINGS
INTERIOR

TECNOLOGIA
Base aquosa

TIPO DE PRODUTO
Selante

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Selante transparente à base de água que pode ser usado como 1K ou 2K para melhorar o desempenho, com transparência muito boa.

- transparência muito boa
- boas propriedades antiderrapantes
- pode ser usado como mono ou bi componente (como bi componente terá um melhor desempenho)
- especializado para uso vertical
- resistente à luz



COR
Trasnparente

TAMANHOS DE EMBALAGEM
AS130-1 - 5 L
AS130-2 - 20 L

VALIDADE
12 meses

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Manter as latas bem fechadas, em local bem ventilado, com temperatura controlada entre 10 e 30°C

CONTEÚDO DE SÓLIDOS
35.9% ± 1%

DENSIDADE (PESO ESPECÍFICO)
1,05 +/- 1%

VISCOSIDADE DE ENTREGA
45 ± 10 Viscosidade de entrega DIN 6 mm.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Superfícies de madeira crua.	P120, P150, P180
Superfícies de madeira tingida	Lixar antes de tingir
Madeira exótica / madeiras ricas em extrativos Madeira ou MDF em ambientes húmidos	Isolar com AIS180.

ENDURECEDOR

Hardener	Ratio (by weight)	Pot Life	Comment
HWA 6000	10%	Até 1 hora	Endurecdor opcional

DILUIÇÃO
Água da torneira

MÉTODO DE APLICAÇÃO
Aplicação à pistola airmix/aieless, aplicação à pistola alta/baixa pressão

APLICAÇÃO

Pressão de aplicação (bar)	1.5 - 2.0	60 - 90
Tamanho do bico (mm)	1.8 - 2.0	0,25-0.33
Solvente a ser adicionado (%)	5	5
Viscosidade de trabalho DIN 4mm (seg.)	30 - 40	30-40
Espessura da camada (g/m²)	100 - 140	100 - 140

Os produtos da AkzoNobel Wood Coating são fabricados exclusivamente para o utilizador profissional, possuidor de conhecimentos elementares a nível do manuseio e da aplicação de produtos químico/técnicos para tratamento de superfícies. As instruções de processamento especificadas nas fichas técnicas referentes às características dos nossos produtos devem ser consideradas como recomendações não vinculativas e não fornecem qualquer tipo de garantia. Estas recomendações têm como base os nossos ensaios e experiências e devem facilitar e promover o trabalho dos nossos clientes. Qualquer possível desvio das condições de trabalho ideais é da responsabilidade dos nossos clientes e pode afetar o resultado (final) da aplicação. No entanto, tal não isenta o comprador da sua obrigação de verificar o produto, bem como a sua adequação em relação à superfície a ser tratada, de preferência através de um ensaio de aplicação. Em caso de dúvidas quanto ao manuseamento ou processamento do produto adquirido, os nossos conselheiros de material, bem como técnicos de laboratório e de aplicação poderão prestar-lhe todo o tipo de esclarecimentos requeridos de acordo com os seus melhores conhecimentos. A AkzoNobel garante, naturalmente, uma ótima qualidade dos seus produtos segundo as respetivas especificações do produto, no entanto, a responsabilidade em relação aos produtos entregues é exclusivamente do comprador. A menos que tenhamos confirmado por escrito as propriedades específicas e a adequação dos produtos para uma determinada finalidade contratualmente acordada, todo o tipo de assessoria técnica ou informação de utilização, apesar de fornecida de acordo com os nossos melhores conhecimentos, deve ser considerada não vinculativa e não fornece qualquer tipo de garantia. A AkzoNobel é responsável pela utilização dos seus produtos por parte dos seus clientes de acordo com as nossas condições gerais de venda e fornecimento, sobre as quais o comprador é advertido através do presente documento. A respetiva folha de dados técnicos mais recente pode ser consultada nas nossas páginas de Internet. A publicação de uma nova edição torna nula a validade das folhas técnicas que estavam vigentes. Versão: 2026-11-04 / 7
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorfer Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.
www.sikkens-wood-coatings.com

AkzoNobel

AQUALIT S130

sikkens
WOOD COATINGS
INTERIOR

TEMPO DE SECAGEM @ 20ºC

Seco (contra pó)	Pelo menos 30 minutos
Seco ao toque	Pelo menos 1 hora
Lixável	Pelo menos 6 horas

Os produtos da AkzoNobel Wood Coating são fabricados exclusivamente para o utilizador profissional, possuidor de conhecimentos elementares a nível do manuseio e da aplicação de produtos químico/técnicos para tratamento de superfícies. As instruções de processamento especificadas nas fichas técnicas referentes às características dos nossos produtos devem ser consideradas como recomendações não vinculativas e não fornecem qualquer tipo de garantia. Estas recomendações têm como base os nossos ensaios e experiências e devem facilitar e promover o trabalho dos nossos clientes. Qualquer possível desvio das condições de trabalho ideais é da responsabilidade dos nossos clientes e pode afetar o resultado (final) da aplicação. No entanto, tal não isenta o comprador da sua obrigação de verificar o produto, bem como a sua adequação em relação à superfície a ser tratada, de preferência através de um ensaio de aplicação. Em caso de dúvidas quanto ao manuseamento ou processamento do produto adquirido, os nossos conselheiros de material, bem como técnicos de laboratório e de aplicação poderão prestar-lhe todo o tipo de esclarecimentos requeridos de acordo com os seus melhores conhecimentos. A AkzoNobel garante, naturalmente, uma ótima qualidade dos seus produtos segundo as respetivas especificações do produto, no entanto, a responsabilidade em relação aos produtos entregues é exclusivamente do comprador. A menos que tenhamos confirmado por escrito as propriedades específicas e a adequação dos produtos para uma determinada finalidade contratualmente acordada, todo o tipo de assessoria técnica ou informação de utilização, apesar de fornecida de acordo com os nossos melhores conhecimentos, deve ser considerada não vinculativa e não fornece qualquer tipo de garantia. A AkzoNobel é responsável pela utilização dos seus produtos por parte dos seus clientes de acordo com as nossas condições gerais de venda e fornecimento, sobre as quais o comprador é advertido através do presente documento. A respetiva folha de dados técnicos mais recente pode ser consultada nas nossas páginas de Internet. A publicação de uma nova edição torna nula a validade das folhas técnicas que estavam vigentes. Versão: 2026-11-04 / 7
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorfer Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.
www.sikkens-wood-coatings.com

AkzoNobel