

QuantumColor QC-E461-GO



Opis izdelka

Opis Svetlostály 2K efektný lak na báze PUR-akrylátu s obsahom rozpúšťadla, s vysokým brilantným leskom.

Področje uporabe

Opis Takmer všetok drevený nábytok v interiéri. Ideálne vhodné v spojení s plnidlami QuantumColor výrobkov QC-IP350, QC-P340 alebo QC-P330.

Podatki o izdelku

Koda izdelka	QC-E461-GO
Farba produktu	Zlata
Velikost posode	5 kg
Viskoznost ob dobavi DIN 4 mm	40 ± 2
Obstojnost - v zaprti originalni embalaži	najm. 2 leti

Priprava podlag

	Plošča iz lesnih vlaken MDF – brez vpliva vlage	Predhodno obdelajte s QuantumColor QC-P340 ali QC- P330. Končno brušenje polnila z zrnatostjo P280 - P320.
	Plošča iz lesnih vlaken MDF – z vplivom vlage Ekstičen / z ekstraktivi bogat les	Pri pripravi s QuantumColor QC- IP350. Končno brušenje polnila z zrnatostjo P280 - P320.

Obdelava

	Temeljito premešajte!
	Proizvod zmešajte, kot je opisano pod "Trdilo Razredčilo Dodatki", in ga nanesite. Premaz s posebnim učinkom ACE461-GO ni primeren za obarvanje in je lahko pripravljen samo nerazredčen. Učinek bleščanja Izdelek lahko v majhnih količinah dodate sistemu brezbarvnega končnega premaza Quantum. S tem prejmejo lakirane površine, ki so bile predhodno prebarvane s QuantumColor, poseben sijoč učinek. Za čim boljši učinek je treba dodano količino omejiti na majhno vrednost, znaša naj samo 0,5-5 %. Za briljantno in sijočo površino priporočamo dodajanje brezbarvnega laka z visokim sijajem Quantum Q-T263-90.

Trdilec Razredčilo Dodatki

	Strjevanje	5% HPU 6300
	Redčenje	TPU 9300-F hitro sušenje TPU 9301-S počasno sušenje
	Čas uporabe mešanice pri 20°C, 65 % relativna zračna vlaga	do 8 ur

Nanos

Tlak brizganja (bar)	1.5-3.0
Velikost šobe (mm)	1.6-2.0
Dodajanje razredčila (%)	10-20
Viskoznost pri nanašanju DIN 4 mm (sek.)	20-30
Količina izdelka na nanos (g/m2)	120-150
Pokrivnost na nanos (m2/l)	6-8

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprosti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najbolje v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniški in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti. Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifičnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno – pisno – zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalec opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije prenehajo veljati. Stanje: 2021-08-25 / 5

QuantumColor

Čas sušenja @ 20°C

suh na dotik	od 15 minut naprej
suho na dotik	od 45 minút
pripravljen za transport	od 12 ur
Možno brusiti	od 2 ur naprej

Standardi preskušanja

	DIN 53160 1. in 2. del Odpornost na slino in znojenje
--	---

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprosti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najboljše v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniški in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti. Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifičnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno – pisno – zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalec opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije prenehajo veljati. Stanje: 2021-08-25 / 5