

Quantum Q-T280-30



Περιγραφή προϊόντος

Περιγραφή	Διαφανές, φωτοάντοχο βερνίκι δύο συστατικών PU, που αραιώνεται σε διαλυτικό, σε ακρυλική βάση με ενσωματωμένο μέσο φωτοπροστασίας. Αυτό προστατεύει τα ανοιχτόχρωμα ξύλα από πρόωρο κιτρίνισμα λόγω ηλιακής ακτινοβολίας.
-----------	---

Πεδίο εφαρμογής

Περιγραφή	Σχεδόν όλα τα ξύλινα έπιπλα σε εσωτερικούς χώρους. Βαφές με ανοιχτούς, ή κλειστούς πόρους. Αφαίρεση χρωματιστών βερνικιών QuantumColor QC- T. Χρησιμοποιείται ως λάκα πολλαπλών στρώσεων.
-----------	---

Δεδομένα προϊόντος

Κωδικός προϊόντος	Q-T280-30
Μέγεθος δοχείου	5l 20 l
Ιξώδες κατά την παράδοση DIN 4 mm σε δευτερ.	25 ± 2
Διάρκεια συντήρησης - Γνήσια συσκευασία κλειστή	τουλ. 2 έτη

Βαθμός λάμψης

Αριθμός προϊόντος	Βαθμός γυαλάδας	DIN 67530 γωνία 60°
Q-T280-30	σατινέ γυαλιστερό	30 ± 2

Προετοιμασία των υποστρωμάτων

	Ανεπεξέργαστες ξύλινες επιφάνειες Κλιμακωτή λείανση ξύλου Αφαιρέστε προσεκτικά τη σκόνη που προέκυψε από τη λείανση Βούρτσισμα των ξύλων με μεγάλους πόρους	P120, P150, P180
	Επεξεργασμένες ξύλινες επιφάνειες	Λείανση πριν από το βερνίκωμα
	επιστρώσεις κλειστών πόρων	Κλείστε τους πόρους περνώντας πολλές φορές σφραγιστικό Quantum π.χ. Q- IS160, ή Q-S170.
	εξωτερικό ξύλο / ξύλα πλούσια σε εκχυλίσματα Ξύλα, ή MDF σε υγρούς χώρους	Αστάρωμα με Quantum Q-IS160 σε αναλογία ανάμειξης 5:1
	Επιφάνειες με χρωματιστό βερνίκι QuantumColor QC-T	μετά από 3 ώρες έως το πολύ 8 ώρες, επίστρωση χωρίς ενδιάμεση λείανση

Επεξεργασία

	Ανακινήστε καλά!
	Αναμίξτε και εφαρμόστε το προϊόν όπως περιγράφεται στο "προσθετικά σκληρυντικά και διαλυτικά".

Σκληρυντικό αραιωτικό προσθετικά

	Σκλήρυνση	10% HPU 6300
	Αραίωση	TPU 9300-F γρήγορο στέγνωμα TPU 9301-S αργό στέγνωμα
	Χρόνος επεξεργασίας 20°C, 65% σχετική υγρασία αέρα	έως 36 ώρες

Τα προϊόντα της AkzoNobel Wood Coatings ατσακευάζονται αποκλειστικά για τους εργαζόμενους στον επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα, οι οποίοι διαθέτουν βασικές γνώσεις για τη διαχείριση και χρήση των χημικών/τεχνικών προϊόντων για τη μηχανική επιφανειών. Οι οδηγίες κατεργασίας που αναφέρονται στα ενημερωτικά έντυπα για τα προϊόντα μας θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συστάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση ως εγγύηση. Οι συστάσεις αυτές βασίζονται στις εμπειρίες μας και στις σειρές των πειραμάτων που διεξαγούμε και σκοπό έχουν να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την εργασία των πελατών μας. Κάθε πιθανή απόκλιση από τις ιδανικές συνθήκες εργασίας εναπόκειται στον τομέα ευθύνης των πελατών μας και μπορεί να επιδράσει στο (τελικό) αποτέλεσμα της εφαρμογής. Αυτό ωστόσο δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την υποχρέωσή του για έλεγχο του προϊόντος και της καταλληλότητάς του για την επιφάνεια που πρόκειται να κατεργαστεί, κατά προτίμηση με μια δοκιμαστική κατεργασία. Σε κάθε αμφισβήτηση αναφορικά με το χειρισμό, ή την κατεργασία του προϊόντος που αγοράστηκε, οι σύμβουλοί μας για θέματα υλικών, τεχνικών εφαρμογών και εργαστηρίων θα σας δώσουν τις ακριβέστερες απαντήσεις. Φυσικά, η AkzoNobel εγγυάται την άριστη ποιότητα των προϊόντων της σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος, ωστόσο η ευθύνη για τη χρήση των προϊόντων που παραδίδονται ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη. Εάν δε διασφαλίσουμε ρητά τις ειδικές ιδιότητες και την καταλληλότητα των προϊόντων για ένα συμβατικό ορισμένο σκοπό χρήσης, τότε η οποιαδήποτε τεχνική συμβουλή εφαρμογής, ή εκπαίδευση, ακόμα κι αν γίνει με πλήρη επίγνωση, σε κάθε περίπτωση είναι μη δεσμευτική και σε καμία περίπτωση δε συνιστά εγγύηση. Η AkzoNobel δεν ευθύνεται για τη χρήση των προϊόντων της από τους πελάτες της σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων και Παραδόσεων, στους οποίους ο πελάτης παραπέμπεται δια του παρόντος. Το εκάστοτε τρέχον τεχνικό φυλλάδιο μπορεί να βρεθεί στις σελίδες μας του Internet. Μετά τη νέα έκδοση, η ισχύς των τεχνικών φυλλαδίων που μέχρι εκείνη τη στιγμή αίρεται. Τελευταία ενημέρωση: 2021-08-24 / 4

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Γερμανία ● www.akzonobel.com/wood

1/2
AN_204450_060919

Quantum

Εφαρμογή		
		
Πίεση ψεκασμού (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Μέγεθος ακροφυσίων (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Προσθήκη αραιωτικού (%)	0-20	0-20
Ιξώδες εφαρμογής DIN 4 mm (σε δευτερ.)	20	20
Ποσότητα εφαρμογής ανά πέρασμα (g/m ²)	100-120	100-120
Απόδοση ανά πέρασμα (m ² /l)	6-8	6-8

Χρόνος στεγνώματος @ 20°C	
Επιφανειακά στεγνή στρώση	από 20 λεπτά
Ξηρό στην αφή	από 1 ώρα
έτοιμο για μεταφορά	από 12 ώρες
Με δυνατότητα λείανσης	από 2 ώρες

Πρότυπα ελέγχου	
	DIN 68861/1B Χημική καταπόνηση σε επιφάνειες επίπλων
	Υλικά και αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα / πλαστικά σύμφωνα με το UNI EN 1186-5:2003
	EN 1399 Ανθεκτικότητα έναντι της πίεσης και καύσης των τσιγάρων.
	Εξαιρετικά ανθεκτικό στη θερμότητα, γι' αυτό και είναι κατάλληλο για χρήση σε χώρους εστίασης. Δυνατή μικρής διάρκειας θέρμανση στους 150°C χωρίς εμφανή ίχνη.
	EN 71-3 Διαχωρισμός διαλυτών βαρέων μετάλλων
	DIN 53160 μέρος 1 και 2 Περί σταθερότητας των χρωμάτων στο σάλιο και τον ιδρώτα
	Το γενικό πιστοποιητικό επιστάσις οικοδομικών έργων για την ευφλεκτότητα σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102/B1 για χαμηλής ευφλεκτότητας μοριοσανίδες, ηλεγμένες κατά B1 και καπλαντισμένες.

Τα προϊόντα της AkzoNobel Wood Coatings ατασκευάζονται αποκλειστικά για τους εργαζόμενους στον επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα, οι οποίοι διαθέτουν βασικές γνώσεις για τη διαχείριση και χρήση των χημικών/τεχνικών προϊόντων για τη μηχανική επιφανειών. Οι οδηγίες κατεργασίας που αναφέρονται στα ενημερωτικά έντυπα για τα προϊόντα μας θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συστάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση ως εγγύηση. Οι συστάσεις αυτές βασίζονται στις εμπειρίες μας και στις σειρές των πειραμάτων που διεξαγούμε και σκοπό έχουν να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την εργασία των πελατών μας. Κάθε πιθανή απόκλιση από τις ιδανικές συνθήκες εργασίας εναπόκειται στον τομέα ευθύνης των πελατών μας και μπορεί να επιδράσει στο (τελικό) αποτέλεσμα της εφαρμογής. Αυτό ωστόσο δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την υποχρέωσή του για έλεγχο του προϊόντος και της καταλληλότητάς του για την επιφάνεια που πρόκειται να κατεργαστεί, κατά προτίμηση με μια δοκιμαστική κατεργασία. Σε κάθε αμφισβήτηση αναφορικά με το χειρισμό, ή την κατεργασία του προϊόντος που αγοράστηκε, οι σύμβουλοί μας για θέματα υλικών, τεχνικών εφαρμογών και εργαστηρίων θα σας δώσουν τις ακριβέστερες απαντήσεις. Φυσικά, η AkzoNobel εγγυάται την άριστη ποιότητα των προϊόντων της σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος, ωστόσο η ευθύνη για τη χρήση των προϊόντων που παραδίδονται ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη. Εάν δε διασφαλίσουμε ρητά τις ειδικές ιδιότητες και την καταλληλότητα των προϊόντων για ένα συμβατικό ορισμένο σκοπό χρήσης, τότε η οποιαδήποτε τεχνική συμβουλή εφαρμογής, ή εκπαίδευση, ακόμα κι αν γίνει με πλήρη επίγνωση, σε κάθε περίπτωση είναι μη δεσμευτική και σε καμία περίπτωση δε συνιστά εγγύηση. Η AkzoNobel δεν ευθύνεται για τη χρήση των προϊόντων της από τους πελάτες της σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων και Παραδόσεων, στους οποίους ο πελάτης παραπέμπεται δια του παρόντος. Το εκάστοτε τρέχον τεχνικό φυλλάδιο μπορεί να βρεθεί στις σελίδες μας του Internet. Μετά τη νέα έκδοση, η ισχύς των τεχνικών φυλλαδίων που μέχρι εκείνη τη στιγμή αίρεται. Τελευταία ενημέρωση: 2021-08-24 / 4