

Quantum Q-T260-80



Termékleírás

Leírás	Kétkomponensű, oldószerrel hígítható, színtartó, akrilát bázisú, színtelen PUR lakk.
--------	--

Alkalmazási terület

Leírás	Majdnem az összes beltéri fabútor. Nyílt vagy zárt pórusú lakkozások. QuantumColor QC-T színes lakkok felvitele. Többretegű lakként alkalmazható.
--------	---

Termékadatok

Termékkód	Q-T260-80
Kiszerelés	5l 20 l
Szállítási viszkozitás DIN 4 mm mp-ben	25 ± 2
Eltarthatóság – zárt eredeti göngyöleg	legalább 2 év

Fényességi fokok

Termékszám	Fényességi fok	DIN 67530 60°-os könyök
Q-T260-80	fényes	80 ± 2

Aljzatok előkezelése

	Nyers fapelületek Kis fokozatú facsiszolás Gondosan távolítsa el a csiszolóport A nagypórusú fákat ki kell kefélni	P120, P150, P180
	Pácolt fapelületek	pácolás előtt csiszolja meg
	zárt pórusú bevonatok	Zárja a pórusokat a Quantum töltőalapozó, pl. a Q-IS160 vagy Q-S170 többszöri felvitelével.
	Egzotikus/magas járulékos anyag tartalmú fafajok Fák vagy MDF vízeshelyiségekben	Alapozás Quantum Q-IS160-nal 5:1 keverési arányban
	QuantumColor QC-T színes lakk felületek	3 órától max. 8 óráig terjedően köztes csiszolás nélkül lakkozza le

Feldolgozás

	Alaposan keverje fel!
	A terméket a Térhálósítók Hígítók Adalékok szakaszban leírtak szerint keverje el és alkalmazza.

Térhálósítók Hígítók Adalékok

	Térhálósodás	10% HPU 6300
	Hígítás	TPU 9300-F gyors száradás TPU 9301-S lassú száradás
	Feldolgozási idő 20°C, 65% rel. páratartalom	

Alkalmazás

Szórónyomás (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Fúvókaméret (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Hígító hozzáadása (%)	10-20	
Feldolgozási viszkozitás DIN 4 mm (mp)	18-20	25
Műveletenként felvitt mennyiség (g/m ²)	90-120	120
Műveletenként kiadósság (m ² /l)	6-10	7

Száradási idő @ 20°C

porszáraz	15 perc elteltével
tapintásálló	45 perc elteltével
csiszolható	1 óra elteltével
szállítható	12 óra elteltével

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletsorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorai termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfeleltetésére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2022-07-12 / 9

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/2

Quantum

Vizsgálati szabványok	
	DIN 68861/1B Kémiai igénybevétel bútorfelületeknél
	EN 71-3 Oldható nehézfémek migrációja
	A DIN 4102/B1 szerinti gyulladásgátlás általános építésfelügyeleti vizsgálati tanúsítványa gyulladásgátló, bevizsgált B1 faforgácslapon, furnéron is.
	Nehezen gyulladó a tengerészeti felszerelésekről szóló, 2014/90/EU MED irányelv szerint.
	Requirement for furniture surfaces in regards to their resistance to temperature changes
	Tox Control - Kis emissziójú lakkok tanúsítványa

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletssorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról.

Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorit termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2022-07-12 / 9