

Easyfit (ICLA 250.52.15) E-T230-15



Termékleírás

Leírás Egykomponensű, oldószerral hígítható, nitrocellulóz bázisú, szintelen lakk.

Alkalmazási terület

Leírás Majdnem az összes beltéri fabútor.

Termékadatok

Termékkód	E-T230-15
Kiszerelés	20 l
Szállítási viszkozitás DIN 4 mm mp-ben	60 ± 10
Eltarthatóság – zárt eredeti göngyöleg	legalább 2 év

Fényességi fokok

Termékszám	Fényességi fok	DIN 67530 60°-os könyök
E-T230-15	selyemmatt	15 ± 2

Aljzatok előkezelése

	Nyers fafelületek Kis fokozatú facsiszolás Gondosan távolítsa el a csiszolóport A nagypórusú fák ki kell kefélni	P120, P150, P180
	Pácolt fafelületek	pácolás előtt csiszolja meg
	zárt pórusú bevonatok	Zárja a pórusokat az Easyfit sorozat valamelyik töltőalapozójának többszöri felvitelével.
	Nyers fafelületek Kis fokozatú facsiszolás Gondosan távolítsa el a csiszolóport A nagypórusú fák ki kell kefélni	P120, P150, P180
	Egzotikus/magas járulékos anyag tartalmú fajok Fák vagy MDF vizeshelyiségekben	Izolálja előtte Quantum Q- IS160-nal vagy Solido S- IS130-cal.

Feldolgozás

	Alaposan keverje fel!
	A terméket a Térhálósítók Hígítók Adalékok szakaszban leírtak szerint keverje el és alkalmazza.

Térhálósítók Hígítók Adalékok

	Hígítás	TNC 9102-F (950.02) gyors száradás
--	---------	------------------------------------

Alkalmazás

Szórónyomás (bar)	1.5-3.0	110-130	
Fúvókaméret (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Hígító hozzáadása (%)	20 - 40	20 - 40	20-30
Feldolgozási viszkozitás DIN 4 mm (mp)	13 - 18	13 - 18	18 - 22
Műveletenként felvitt mennyiség (g/m ²)	100-150	100-150	100-150
Műveletenként kiadósság (m ² /l)	5 - 7	5 - 7	6-10

Száradási idő @ 20°C

porszáraz	20 perc elteltével
tapintásálló	50 perc elteltével
szállítható	12 óra elteltével

Elősegített száradás

Pihenőidő szobahőmérsékleten	20 perc
Forró levegős szárítás 40°C-on	20 perc
Forró levegős szárítás 60°C-on	20 perc
Lehűlés szobahőmérsékleten	20 perc

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletsorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől eltérően, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorai termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-08-16 / 3

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1