

SolidoColor (ICLA 210.03.55/01) SC-T430H-55



Produktbeskrivelse

Beskrivelse	Tokomponent, opløsningsmiddelfortyndbar, hvid pigmenteret PUR farvet lak på alkydbasis.
-------------	---

Anvendelsesområde

Beskrivelse	Næsten alle træmøbler til indendørs brug. Produktet er optimeret til horisontal påføring. Ideelt egnet i opbygningen med fillere i SolidoColor- eller QuantumColor-serien.
-------------	--

Produktdata

Produktkode	SC-T430H-55
Pakningsstørrelse	20 kg
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	70 ± 10
Faststoffer i % stamlak.	64.0 ± 1
Faststoffer i % inkl. standardhærdere	51.2 ± 1
Specifik vægt i kg/l ved 20°C	1.35 ± 1%
Holdbarhed - original bøtte lukket	min. 2 år

Glansgrader

Produktnummer	Glanstrin	DIN 67530 60° vinkel
SC-T430H-55	med glans	55 ± 2

Forbehandling Underlag

	Rå træflader	P120, P150, P180
	Eksotiske træsorter / træsorter rige på indholdsstoffer Træ eller MDF i vådrum	I opbygningen med Solido S-IS130 og en filler fra SolidoColor- serien. Eller i opbygningen med den isolerende filler QuantumColor QC-IP350. Slutslibning af filleren med kornstørrelse P280-P320.
	Træ og træmaterialer MDF - uden fugtighedsindvirkning	Forbehandl med en filler i SolidoColor- eller QuantumColor- serien. Slutslibning af filleren med kornstørrelse P280-P320.

Forarbejdning

	Rør godt op!
	Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer".

Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer

	Hærdning	50% HPU 6212 (310.51) efter vægt 65% HPU 6212 (310.51) efter volumen
	Alternative hærdere	50% HPU 6205 (310.70) efter vægt
	Fortynding	TPU 9302-M (910.17) normal tørring TPU 9203-F (910.01) hurtig tørring
	Forarbejdningstid 20°C, 65% relativ luftfugtighed	op til 3 timer

Påføring

Sprøjtetryk (bar)	1.5-3.0	110-130	
Dysetørrelse (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Fortyndertilsetning (%)	5 - 40	5 - 40	20-30
Forarbejdningviskositet DIN 4 mm (sek.)	14 - 16	14 - 16	20-30
Påføringsmængde pr. applikation (g/m2)	100-150	100-150	100-150
Rækkeevne pr. påføring (m2/l)	5 -7	5 -7	6-10

Tørretid @ 20°C

støvtør	fra 15 minutter
berøringstør	fra 45 minutter
transportegnet	fra 12 timer
kan slibes	fra 2 timer

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings- og anvendelsesvejledninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-08-27 / 4

SolidoColor

(ICLA 210.03.55/01)

Forceret tørring	
Hviletid ved rumtemperatur	10 minutter
Varmlufttørring ved 40°C	30 minutter
Varmlufttørring ved 60°C	30 minutter
Afkøl ved rumtemperatur	10 minutter

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd.

Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-08-27 / 4

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919