



Popis výrobku		Dodatečná úprava	
Popis	K přípravě vysoce kvalitních voskových dřevěných povrchů.	Výrobek může být znovu natřen po předchozí době schnutí a předchozím přebroušení (nábytek P320/P400, podlahy P240). Povrchy Naturtrend musíte z času na čas dodatečně ošetřit. Nevyhnutné výrobky naleznete v rubrice čištění a ošetřování. Je-li opotřebená příliš vysoká má případně význam provést obnovu se stejným výrobkem.	
Oblast použití		Zvláštní pokyny	
Popis	Téměř všechny druh dřeva v interiéru. Kupříkladu podlahy z dřeva a korku, nábytek, pracovní desky, dřevěné stropy, dřevěné dlažba, průmyslové parkety, schodiště atd. Při použití na namáhaných površích, jako jsou jídelní stoly, podlahy, schody, apod. je nevyhnutné předchozí ošetření olejem Naturtrend.	Náradí čistíte čistícím přípravkem na nábytek Naturtrend NMR, speciálním intenzivním čistícím prostředkem nebo terpentýnovou náhražkou.	
Údaje o výrobku		Výrobek je biologicky rozložitelný, přesto však nesmí být odváděn do kanalizace, (Dodržujte regionální předpisy!)	
Kód produktu	NHW	Výrobek lze zpracovat bez viditelného překrývání, je vysoce odolný vůči teple (do 120°C), odolný proti tlaku chůze a odpuzující nečistoty.	
Velikost balení	500 ml 2.5 l	U povrchových úprav dřeva s výrobky Naturtrend nemohou být uvedené definitivní doby schnutí. Pojmy, jako "absolutně suchý" nebo "brousitelné" není možné převzít z běžných nátěrových systémů.	
Viskozita při dodání	pastovitá		
Trvanlivost v uzavřeném originálním obalu	min. 2 roky		
Předběžná úprava podkladů			
	Neopracované dřevěné plochy Nábytek	P180, P240, P320	
	odolné povrchy dřevěných nábytků jako podlah a schodišť	Nejprve předběžně ošetřete s hluboce pronikavými oleji Naturtrend.	
Zpracování			
	Nátěr se provádí ne příliš měkkým štětcem, kartáčem, hadrovým balem nebo procesem stříkání za horka. (max. 80°C) Po uvedené době schnutí se povrch nábytku vykartáčuje do lesku.		
	Podlahy se vykartáčují do lesku bílou, jemnou brusnou tkání (pad) nebo diskem s jehněčí kůží.		
Aplikování			
Vydatnost (m2/500 ml)	15-30		
Doby schnutí @ 20°C			
leštitelné	od 3 hodin		
první lehké zatížení	od 24 hodin		
úplně zatížitelné, pochůzné	od 3 dnů		

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezavazuje odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí. [Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2024-08-26 / 12