



Popis výrobku		Aplikování	
Popis	Multifunkční, bílé pigmentovaný dvousložkový PUR všestranný základní nátěr s extrémně hladkou povrchovou úpravou.		 
	● snadné použití - ideální pro hromadnou výrobu		
	● rychle schnoucí (brousitelné po čtyřech hodinách)	Tlak pro stříkání (bar)	1.5-3.0110-130
	● dobrá plnivost	Velikost trysky (mm)	1.8-2.00.25-0.28
	● lze aplikovat na MDF bez jakékoli izolace	Přidání ředidla (%)	0-200-10
● dobré izolační vlastnosti	Viskozita zpracování DIN-4 mm (sek.)	30-4040 - 70	
Oblast použití		Množství nátěru v pracovním cyklu (g/m2)	120-200120-200
Popis	Téměř veškerý dřevěný nábytek v interiéru. Pro kryvé těsnění dřeva a dřevěných materiálů, masivního a dýhového dřeva a MDF. Produkt lze také použít pro izolaci MDF ve vlhkých místnostech.	Vydatnost (m2/l)	4-74-7
		Nanášené množství pro IMO/USCG na jednu pracovní operaci (g/m2)	200200
Údaje o výrobku		Doby schnutí @ 20°C	
Kód produktu	AF	Úplně suchý	od 30 minut
Velikost balení	25 kg	Pevný na dotyk	od 1 hodina
Viskozita při dodání DIN 4mm za sekundu	95 ± 5	Brousitelné	od 4 hodin
Trvanlivost v uzavřeném originálním obalu	min. 2 roky		
Předběžná úprava podkladů		Dodatečná úprava	
	Neopracované dřevěné plochy	Po předcházejícím zbroušení pomocí zrnitosti P280-320 lze kdykoliv provést další ošetření pomocí stejného produktu. Po dosažení požadovaného výsledku plnění se může po zbroušení nanést další vrstva systému barevných laků Wigranit®.	
	Exotická dřeva / dřeva bohatá na obsahové látky		
	Naneste izolační plnivo Wigranit® 2K-PUR izolačního plniva WIG/IF.		
Zpracování		Zkušební normy	
	Důkladně zamíchejte!		Těžko vznítitelný podle směrnice o mořských zařízeních MED 2014/90/EU.
	Výrobek smíchejte podle popisu v části "Tvrdidlo Ředidlo Přísady" a aplikujte.		
Tvrdidlo Ředidlo Přísady			
	Vytvrzování	10% PUR 5085	
	Ředidlo	S 9004 normální sušení S 9029 pomalé sušení	
	Doba zpracování	do 8 hodin	

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezavazuje odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí.

[Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2022-06-24 / 15