



Produktbeskrivelse	
Beskrivelse	Vandfortyndbar, lysægte, godt dækkende og godt fyldende farvet laksystem. Kan anvendes som 1-komponent eller 2-komponent produkt til høje belastninger. Farveblandningssystem til fremstilling af utallige farvenuancer i henhold til Sikkens, RAL, NCS eller ud fra eget forlæg.

Anvendelsesområde	
Beskrivelse	Så godt som alle træsorter og træmaterialer inden døre. Meget velegnet i opbygningen med produktet Variofill VF.

Produktdata	
Produktkode	VCC-COLOUR
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	60 - 90 afhængig af farvnuance
VOC-direktiv EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010)	Dette produkt indeholder hærdeet maks. 98 g/l VOC. Dette produkt indeholder uhærdeet maks. 60 g/l VOC.
Holdbarhed - original bøtte lukket	min. 1 år

Forbehandling Underlag		
	MDF - uden fugtighedsindvirkning	Der skal forbehandles med Variofill VF, indtil der er opstået en lukket, ensartet flade. Slutslibning af filleren med kornstørrelse P280-P320.
	MDF - med fugtighedsindvirkning	Der skal forbehandles med Variofill VF hærdeet, til der er opstået en lukket, ensartet flade. Slutslibning af filleren med kornstørrelse P280-P320.

Forarbejdning	
	Rør godt op!
	Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer".

Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer		
	Hærdning option	10 % PWH 3200
	Fortynding	Variocryl® Optimizer VO eller ledningsvand
	Forarbejdningstid 20°C, 65% relativ luftfugtighed	op til 4 timer (ved 2-komponentforarbejdning)

Påføring		
Sprøjtetryk (bar)	1.5-3.0	110-130
Dysetørrelse (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Fortyndertilsetning (%)	5-10	0-10
Forarbejdningviskositet DIN 4 mm (sek.)	30	50
Påføringsmængde pr. applikation (g/m ²)	100-120	100-120
Rækkeevne pr. påføring (m ² /l)	6-7	6-7

Tørretid @ 20°C	
støvtør	fra 40 minutter
berøringstør	fra 1 time
transportegnet	fra 12 timer
kan slibes	fra 4 timer

Efterbehandling	
Efter forudgående slibning med kornstørrelse P280-320 er det til enhver tid muligt med en efterbehandling med samme slags produkt. Til beskyttelse af den farvede lak samt til at opnå en bestemt glansgrad anbefaler vi, at der appliceres et lag klarlak med vores lysægte systemer såsom Variocryl® eller Duocryl. Hertil lakeres det farvede laklag efter ca. 4 timer til maksimalt 24 timer uden mellemslibning med klarlak. Hvis der kan ikke slutlakeres i dette tidsinterval, skal den farvede lak slibes og derefter påføres på ny.	

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vores kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vores kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-07-14 / 4

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

Prøvningsstandarder	
	Ved anvendelse som 1-komponent produkt: DIN 68861/1C Kemisk belastning på møbeloverflader Ved anvendelse som 2-komponent produkt: DIN 68861/1B Kemisk belastning på møbeloverflader
	EN 71-3 migration af opløselige tungmetaller
	DIN 53160 Del 1 og 2 Sved- og spytægthed
	Almindeligt certifikat fra byggemyndighederne om svær brændbarhed i henhold til DIN 4102/B1 i opbygning med Variofill VF, Variocryl® Color en Variocryl® Klarlack på svært brændbare, B1 certificerede træspånplader, herunder også finér.
	Svært brændbar i henhold til EN 13501 i opbygning med Variofill VF, Variocryl® Color og Variocryl® klarlak på MDF-materialer godkendt i henhold til EN 13501. Alle laklag skal i den forbindelse forarbejdes hærdede.

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-07-14 / 4

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood