





Popis výrobku		Zpracování	
Popis	Mění zbytky 2K PUR zbytky laků Zweihorn® obsahující rozpouštědla na silná 2K PUR plniva. Slouží i k výrobě 2K PUR plniva v určitém konkrétním barevném odstínu.		Důkladně zamíchejte!
			Výrobek smíchejte podle popisu v části "Tvrdidlo Ředidlo Přísady" a aplikujte.
			Nevytvrzené zbytky laků 2K-PUR Zweihorn® mohou být shromažďovány v předplněné původní nádobě plniva ze zbytků RF až k horní značce. Vhodné jsou: všechna plniva Wigranit®, všechny barevné laky Wigranit® jako i metalizované laky a laky s vysokým leskem Diadur®, Crystallit®, Purolit, Colourit a všechny směsi těchto výrobků. Po dosažení horní plnicí značky řádně promíchejte, hotovou směs vytvrďte a aplikujte.
			Originální nádoba plniva ze zbytků předplněná až k horní plnicí značce prostředkem Wigranit® Novacolor v WNC/barevném odstínu podle vaší volby nebo odejměte požadované množství plniva ze zbytků a smíchejte 1:1 s WNC/barevný odstín a řádně zamíchejte. Hotovou směs vytvrďte a poté aplikujte.
Oblast použití		Tvrdidlo Ředidlo Přísady	
Popis	Téměř každý dřevěný nábytek v interiéru. Jako základní nátěr všech běžných dřev a dřevěných materiálů. K provedení povrchové úpravy MDF desek ve vlhkých prostorách a dřev bohatých na obsahové látky doporučujeme provést úpravu pomocí našeho izolačního plniva Wigranit® 2K-PUR izolačního plniva WIG/IF.		Tvrzení hotové směsi. 15 % PUR 5085 podle objemu
			Směs plniva ze zbytků laku značky Zweihorn®, příp. WNC/barevný odstín. 1 díl plniva ze zbytků RF + 1 díl nevytvrzeného 2K PUR laku značky Zweihorn®
			Ředidlo S 9004 normální sušení S 9029 pomalé sušení
			Doba zpracování při 20°C, relativní vlhkosti vzduchu 65% do 4 hodin
Údaje o výrobku			
Kód produktu	RF		
Velikost balení	10kg		
Viskozita při dodání	pastovitá		
Trvanlivost v uzavřeném originálním obalu	min. 2 roky		
Předběžná úprava podkladů			
	Neopracované dřevěné plochy Odstupňované broušení dřeva Důkladně odstraňte prach z broušení Vykartáčovat dřeva s hrubými póry	P120, P150, P180	
	Dřeva nebo MDF desky ve vlhkých prostorách	Naneste izolační plnivo Wigranit® 2K-PUR izolačního plniva WIG/IF.	

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezabývá odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí. [Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2021-07-16 / 4

Aplikování		
		
Tlak pro stříkání (bar)	1.5-3.0	110-130
Velikost trysky (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Přidání ředidla (%)	podle potřeby	podle potřeby
Viskozita zpracování DIN-4 mm (sek.)	liší se v závislosti na směsi	liší se v závislosti na směsi
Množství nátěru v pracovním cyklu (g/m ²)	120-200	120-200
Vydatnost (m ² /l)	4-7	4-7

Doby schnutí @ 20°C	
Úplně suchý	od 30 minut
Pevný na dotyk	od 2 hodin
Brousitelné	od 6 hodin

Dodatečná úprava

Po předcházejícím zbrúšení pomocí zrnitosti P280-320 lze kdykoliv provést další ošetření pomocí stejného produktu. Po dosažení požadovaného výsledku plnění je možné další nanášení vrstvy po přebroušení systémy barevných laků Zweihorn®, Color VCC Variocryl® nebo Novacolor WNC Wigranit®.

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezavazuje odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí. [Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2021-07-16 / 4