




Productomschrijving		Verwerking	
Omschrijving	Watergedragen polijstpasta met fijne korrel voor het polijsten van hoogglansoppervlakken.	 <p>Hoogglans-polijstpasta wordt met een roterend werkende polijstmachine met gebruik van een lamsvel verwerkt. Vervolgens de pasta op het lamsvel aanbrengen en zonder polijsten handmatig op het oppervlak verdelen. Dan polijstbewerking met het laagste toerental starten en langzaam toe laten nemen. Met geringe druk wordt de polijstmachine over het oppervlak geleid, daarbij voortdurend bewegen, zodat het oppervlak niet te heet wordt. Met een watersproeier kan het oppervlak tijdens het polijsten worden gekoeld. Hoogglans-polijstpasta HPP kan meerdere malen op het oppervlak worden aangebracht, totdat het resultaat naar tevredenheid is. Op donkere ondergronden kan het product in de laatste bewerkingsgang met een glade polijstpad of een wafelpolijstpad worden verwerkt.</p>	
Toepassingsgebied		Verharder Verdunner Toevoegingen	
Beschrijving	Voor het professionele polijsten van het watergedragen Zweihorn® hoogglanssysteem Duocryl 2K-hoogglansblankelak, en ook als tweede fijne polijstpasta HSP op oplosmiddelhoudende Zweihorn® laksystemen.	 <p>leidingswater</p>	naar behoefte op het oppervlak sproeien.
Productgegevens		Nabehandeling	
Productcode	HPP	<p>Voor het verwijderen van de polijstresten wordt een mengsel aanbevolen van 1 deel verdunner S3 en 1 deel leidingswater. Dit mengsel op een schone pluïsvrije katoendoek doen op met een spuitflacon nevelen en het oppervlak reinigen. Mocht het polijstresultaat niet naar tevredenheid zijn, dan kan nogmaals met hetzelfde product gepolijst worden. Voor het verwijderen van de laatste sluiert en ook kleine hoeveelheden polijstresten kan hoogglans-antisluiert HAS worden gebruikt. Indien het polijstresultaat naar tevredenheid is kan het oppervlak met afpolijstwater S68 ingewreven worden. Hierdoor wordt een uiterst dunne siliconen houdende beschermlaag aangebracht. De oppervlakken zijn dan krasbestendiger en krijgen een aangename oppervlaktegladheid. Leest U alstublieft het technische productinformatieblad van dit product.</p>	
Containergrootte	1 kg		
Afleverviscositeit	pasteus		
Houdbaarheid - Afgesloten originele verpakking	minstens 1 jaar		
Voorbehandeling Ondergronden			
  <p>Bij het polijsten gaat het om een afnemende bewerking, daarom is voldoende droge laagdikte nodig van de hoogglanslak. Er moet voldoende rusttijd in acht worden genomen voor het laksysteem, alvorens de vlakken geslepen en gepolijst kunnen worden. Afhankelijk van het laksysteem vindt een polijstschuurbewerking plaats met korrel P1200 tot P2000, die nat of droog kan worden uitgevoerd. Raadpleeg het actuele technische productinformatieblad van het te polijsten product. Oppervlakken voor het polijsten ontstoffen en voorreinigen. Oplosmiddelhoudende Zweihorn® hoogglanssystemen moeten vervolgens met hoogglans- schuurpasta HSP op glans worden gepolijst. Leest U alstublieft het technische productinformatieblad van dit product.</p>			

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.

Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-07-08 / 4